


НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК ТАДЖИКИСТАНА
ИНСТИТУТ ХИМИИ им. В.И. НИКИТИНА

УДК 669.77:621

На правах рукописи



ЯКУБОВ Умарали Шералиевич

**ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА АЛЮМИНИЕВОГО
СПЛАВА АЖ5К10 С КАЛЬЦИЕМ, СТРОНЦИЕМ И БАРИЕМ**

6D071000 – Материаловедение и технология новых материалов

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени
доктора (PhD) технических наук

Душанбе – 2020

Работа выполнена в лаборатории «Коррозионностойкие материалы» Института химии им. В.И. Никитина Национальной академии наук Таджикистана.

Научный руководитель: доктор химических наук, профессор, академик Национальной академии наук Таджикистана
Ганиев Изатулло Наврузович

Официальные оппоненты: доктор химических наук, доцент, заведующий кафедрой «Органической и биологической химии» Бохтарского государственного университета им. Н. Хусрава
Гафуров Бобомурод Абдукахорович

кандидат технических наук, доцент, старший научный сотрудник лаборатории переработки местного глинозем-и углеродсодержащего сырья ГУ НИИ «Металлургия» ГУП «ТАЛКО»
Асрори Муродиён

Ведущая организация: Институт энергетики Таджикистан

Защита состоится 25 ноября 2020 года в 9⁰⁰ часов на заседании диссертационного совета 6D.KOA-007 при Институте химии им. В.И. Никитина Национальной академии наук Таджикистана по адресу: 734063, г. Душанбе, ул. Айни, 299/2. E-mail: z.r.obidov@rambler.ru

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на сайте Института химии им. В.И. Никитина Национальной академии наук Таджикистана www.chemistry.tj.

Автореферат разослан «___» _____ 2020 года

**Ученый секретарь
диссертационного совета,
кандидат химических наук**

Махкамов Х.К.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность работы. В современных материалах должны сочетаться высокие свойства и качества для обеспечения необходимого ресурса и надёжности работы изделий авиационно-космической техники, машиностроения, атомной энергетики, радиотехники, электроники и т.д. В связи с этим особое значение приобретает производство и использование алюминия и его сплавов, обладающих высокой коррозионной стойкостью, механической прочностью и других специфических свойств.

Особый интерес для современного машиностроения представляют высокопрочные литейные алюминиевые сплавы со свойствами идентичных деформируемых сплавов. Основным фактором, определяющим механические и технологические свойства литейного сплава, является состав, в том числе и содержащий вредных примесей и газов, зависящие от технологии плавки, а также состава исходных материалов и флюсов.

Отсюда, разработка прецизионных сплавов на основе такого металла путём его легирования третьим элементом является актуальной задачей. Подобный подход позволяет превратить некондиционный металл в нужный и полезный продукт для техники. Иногда, для блокировки отрицательного влияния железа, сплавы легируют марганцем в количествах 0,5-1,0%. В фазе FeAl_3 до 1/10 часть атомов железа может замещаться атомами марганца. В результате образуется новая фаза Al_3FeMn . Кристаллы указанной фазы отличаются более компонентной формой в отличие от игольчатой структуры фазы FeAl_3 .

Для изменения формы кристаллов интерметаллида в эвтектике (α - $\text{Al}+\text{FeAl}_3$), в качестве модифицирующего элемента нами были выбраны металлические кальций, стронций и барий, как поверхностно активные компоненты тройного сплава. Подобный подход позволяет разработать новые композиции сплавов на основе алюминия. Выбор исходного сплава $\text{Al}+5\text{мас. \% Fe}+10\text{мас. \% Si}$ (АЖ5К10) объясняется тем, что состав данного сплава состоит из эвтектик (α - $\text{Al}+\text{FeAl}_3$) и (α - $\text{Al}+\text{Si}+\text{FeSiAl}_5$), которые примыкают к алюминиевому углу системы $\text{Al}-\text{Fe}-\text{Si}$ и плавится при температуре 670-727 °C.

Цель настоящей работы заключается в исследовании температурной зависимости теплоёмкости и изменений термодинамических функций (энталпии, энтропии, энергии Гиббса), кинетике высокотемпературного окисления и коррозионно-электрохимического поведения сплава АЖ5К10, модифицированного кальцием, стронцием и барием, предназначенного в качестве конструкционного материала для нужд отдельных отраслей промышленности.

Задачи исследования:

- изучена температурная зависимость теплоёмкости и изменений термодинамических функций алюминиевого сплава АЖ5К10, модифицированного кальцием, стронцием и барием;
- изучена кинетика окисления алюминиевого сплава АЖ5К10 с указанными элементами в твердом состоянии и определен механизм процесса их окисления;

- изучено влияние добавок кальция, стронция и бария на анодное поведение и коррозионную стойкость алюминиевого сплава АЖ5К10 в нейтральной среде электролита NaCl;

- оптимизированы составы четырёхкомпонентных сплавов на основе установления их структуры, теплофизических, физико-химических свойств и определения возможных областей их использования.

Методы исследования и использованная аппаратура:

- метод исследования теплоёмкости сплавов в режиме «охлаждения» с использованием автоматической регистрации температуры образца от времени охлаждения;

- термогравиметрический метод исследования кинетики окисления металлов и сплавов в твёрдом состоянии;

- электрохимический метод исследования анодных свойств сплавов в потенциостатическом режиме (прибор ПИ 50-1.1);

- математическая обработка результатов проводилась с использованием стандартного пакета приложения и программы Microsoft Excel и Sigma Plot.

Степень достоверности и апробация результатов

Результаты диссертационной работы доложены и обсуждены на следующих научных конференциях, симпозиумах и форумах:

Международных: XIV Международной научной конференции студентов и молодых ученых «GYLYM JÁNE BILIM - 2019». Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилёва, (г. Астана, 2019); XXI Международной научно-практической конференции «Металлургия: технологии, инновации, качество». Сибирский государственный индустриальный университет (г. Новокузнецк, 2019); Международной научно-практической конференции студентов, магистрантов, соискателей и учёных «Мухандис-2019». Таджикский технический университет им. М.С. Осими (г. Душанбе, 2019); IV Международной научной конференции «Вопросы физической и координационной химии», посвященной памяти д.х.н., профессоров Якубова Х.М. и Юсуфова З.Н. Таджикский национальный университет (г. Душанбе, 2019); VII Международной научно-практической конференции «ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2017» (г. Пенза, 2017); XXI Международной научно-практической конференции «Исследование различных направлений современной науки» (г. Москва, 2017); Международной конференции «Перспективы развития физической науки», посвященной памяти (80-летию) профессора Хакимова Ф.Х. Таджикский национальный университет (г. Душанбе, 2017).

Республиканских: Республиканской научно-практической конференции «Актуальные вопросы дифференциальных уравнений, математического анализа, алгебры и теории чисел и их приложения». Российско-Таджикский (Славянский) университет (г. Душанбе, 2019); Республиканской научно-практической конференции (с международном участием) «Применение инновационных технологий в преподавании естественных дисциплин в СОШ и ВУЗах» и «Инновация в преподавании естественных наук», посвященной 150-летию периодической таблицы химических элементов Д.И. Менделеева.

Таджикский национальный университет (г. Душанбе, 2019); Республиканской научно-практической конференции «Наука и техника для устойчивого развития» (г. Душанбе, 2018); Республиканской научно-практической конференции «Стратегия и аспекты развития горной промышленности Республики Таджикистан». Филиал НИТУ «МИСиС» в г. Душанбе (г. Душанбе, 2017); Научно-практическом семинаре «Наука-производству», посвященной 100- летию НИТУ «МИСиС» (г. Турсынзаде, 2017).

Научная новизна исследований:

- установлены закономерности изменения теплоемкости и термодинамических функций (энталпии, энтропии и энергии Гиббса) сплава АЖ5К10, модифицированного кальцием, стронцием и барием в зависимости от температуры и количества модифицирующего компонента. Показано, что с ростом температуры теплоемкость, энталпия и энтропия сплава АЖ5К10, модифицированного кальцием, стронцием и барием, увеличиваются, а значение энергия Гиббса уменьшается. С увеличением доли модифицирующего компонента в сплаве АЖ5К10 энталпия и энтропия уменьшаются, а энергия Гиббса увеличивается;

- показано, что с ростом температуры скорость окисления сплава АЖ5К10, модифицированного кальцием, стронцием и барием, в твердом состоянии увеличивается. Константа скорости окисления имеет порядок 10^{-4} , $\text{кг}\cdot\text{м}^{-2}\cdot\text{с}^{-1}$. Установлено, что окисление сплава АЖ5К10, модифицированного кальцием, стронцием и барием описывается гиперболическим уравнением;

- потенциостатическим методом в потенциодинамическом режиме при скорости развертки потенциала 2 мВ/с установлено, что добавки модифицирующих компонентов до 1,0 мас.% увеличивают коррозионную стойкость исходного сплава АЖ5К10 на 50-80%. При этом отмечается сдвиг электрохимических потенциалов в положительную область значений. При переходе от сплавов с кальцием к сплавам со стронцием наблюдается рост скорости коррозии, далее к сплавам с барием его уменьшение (для сплавов с 1,0 мас.% добавки).

Теоретическая значимость работы. В диссертации изложены теоретические аспекты исследований: доказательства влияния структуры, температурная зависимость теплоемкости и изменение термодинамических функций, закономерности изменений коррозионно-электрохимические, кинетические и энергетические характеристики алюминиевого сплава АЖ5К10 с кальцием, стронцием и барием; коррозионной среды и концентрации модифицирующих добавок на коррозионной стойкости и окисляемости алюминиевого сплава АЖ5К10.

Практическая значимость работы заключается в разработке состава новых сплавов и металлургического способа улучшения коррозионной стойкости алюминиевого сплава АЖ5К10, модифицированием кальцием, стронцием, барием, и защите их малыми патентами Республики Таджикистан.

На защиту выносятся:

- результаты исследования температурных зависимостей теплоемкости и изменений термодинамических функций алюминиевого сплава АЖ5К10, модифицированного кальцием, стронцием и барием;
- кинетические и энергетические параметры процесса окисления алюминиевого сплава АЖ5К10, модифицированного кальцием, стронцием и барием, а также механизм окисления сплавов. Результаты идентификации продуктов окисления сплавов и установления их роли в формировании механизма окисления;
- зависимости анодных характеристик и скорости коррозии алюминиевого сплава АЖ5К10, модифицированного кальцием, стронцием и барием, от концентрации модифицирующего компонента в среде электролита NaCl ;
- оптимальные составы сплавов, отличающихся наименьшей окисляемостью и повышенной коррозионной стойкостью, представляющие интерес в качестве анодного материала для изготовления протекторов, при защите от коррозии стальных конструкций и сооружений.

Личный вклад автора заключается в анализе литературных данных, в постановке и решении задач исследований, подготовке и проведении экспериментальных исследований в лабораторных условиях, анализе полученных результатов, в формулировке основных положений и выводов диссертации.

Публикации: По теме диссертации опубликованы 6 статей в журналах рекомендованных ВАК при Президенте Республики Таджикистан и 13 статей в материалах международных и республиканских конференций, а также получено 2 малых патента Республики Таджикистан.

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, четырёх глав, выводов, списка литературы и приложений. Диссертация изложена на 132 страницах компьютерного набора, включая 32 таблицы, 66 рисунков и 106 библиографических наименований.

Во введении изложены предпосылки и основные проблемы исследования, обоснована актуальность работы, раскрыта структура диссертации.

В первой главе описано структурообразование алюминиевых сплавов с железом, кремнием, кальцием, стронцием и барием; теплофизические свойства алюминия, железа, кремния, кальция, стронция и бария; особенности окисления и коррозионно-электрохимического поведения сплавов алюминия с железом, кремнием, кальцием, стронцием и барием в различных средах. На основе выполненного обзора показано, что теплофизические свойства алюминия, железа, кремния, кальция, стронция и бария хорошо изучены. Имеются сведения о влиянии температуры и чистоты металлов на их тепловые и теплофизические свойства. Однако в литературе отсутствует информация о физических свойствах коррозионно-электрохимическом поведении и особенностях окисления сплава АЖ5К10 с кальция, стронция и бария.

Таким образом, в связи с отсутствием систематических данных о физико-химических свойствах сплава АЖ5К10 с кальцием, стронцием и барием последние были взяты в качестве объекта исследования в данной диссертационной работе.

Во второй главе приведены результаты исследования теплофизических свойств и изменений термодинамических функций алюминиевого сплава АЖ5К10 с щелочноземельными металлами.

Третья глава посвящена экспериментальному исследованию кинетики окисления алюминиевого сплава АЖ5К10 с кальцием, стронцием и барием, в твердом состоянии.

В четвертой главе приведены результаты потенциостатического исследования алюминиевого сплава АЖ5К10 с кальцием, стронцием и барием, в среде электролита NaCl .

Диссертационная работа завершается общими выводами, списком цитированной литературы и приложением.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

ТЕМПЕРАТУРНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ТЕПЛОЕМКОСТИ И ИЗМЕНЕНИЙ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА АЖ5К10, МОДИФИЦИРОВАННОГО КАЛЬЦИЕМ, СТРОНЦИЕМ И БАРИЕМ

Одним из методов, позволяющим корректно установить температурную зависимость теплоемкости металлов и сплавов в области высоких температур, является метод сравнения скоростей охлаждения двух образцов, исследуемый и эталонный по закону охлаждения Ньютона – Рихмана.

Расчет теплоемкости основывается на следующих уравнениях. Количество тепла, переданное образцов объема dV за время $d\tau$, равно

$$\delta Q = C_p^0 \cdot p \cdot d\tau \cdot dV, \quad (1)$$

где C_p^0 -удельная теплоемкость металла, p -плотность металла, T -температура образца (принимается одинаковая во всех точках образца, так как линейные размеры тела, малы, а теплопроводность металла велика).

Величину δQ можно подсчитать кроме того по закону Ньютона-Рихмана:

$$\delta Q = a(T - T_0) \cdot dS \cdot d\tau, \quad (2)$$

где dS -элемент поверхности, T_0 -температура окружающей среды, a -коэффициент теплоотдачи.

Приравнивая выражения (1) и (2), получим

$$C_p^0 \cdot p \cdot d\tau \cdot dV = a(T - T_0) \cdot dS \cdot d\tau. \quad (3)$$

Количество тепла, которое теряет весь объем образца, равно

$$Q = \int_V C_p^0 \cdot p \cdot d\tau \cdot dV = \int_S a(T - T_0) \cdot dS \cdot d\tau. \quad (4)$$

Полагая, что C_p^0 , p не зависят от координатах точек объема, а a , T и T_0 не зависят от координат точек поверхности образца, может написать:

$$C_p^0 \cdot p \cdot V \frac{dT}{d\tau} = a(T - T_0)S, \quad (5)$$

или

$$C_p^0 \cdot m \frac{dT}{d\tau} = a(T - T_0)S, \quad (6)$$

где V – объем всего образца, а $\rho \cdot V = m$ – масса,

S – площадь поверхности всего образца.

Соотношение (6) для двух образцов одинакового размера при допущении, что $S_1 = S_2$, $T_1 = T_2$, $a_1 = a_2$ пишется так:

$$C_{P_1}^0 = C_{P_2}^0 \cdot \frac{m_2}{m_1} \cdot \frac{\left(\frac{dT}{d\tau} \right)_2}{\left(\frac{dT}{d\tau} \right)_1} = C_{P_2}^0 \frac{m_2}{m_1} \cdot \frac{\left(\frac{\Delta T}{\Delta \tau} \right)_2}{\left(\frac{\Delta T}{\Delta \tau} \right)_1}. \quad (7)$$

Следовательно, зная массы образцов m_1 и m_2 , скорости их охлаждения и удельную теплоемкость $C_{P_1}^0$, можно вычислить скорость охлаждения и удельную теплоемкость $C_{P_2}^0$, из уравнения:

$$C_{P_2}^0 = C_{P_1}^0 \frac{m_2}{m_1} \cdot \frac{\left(\frac{dT}{d\tau} \right)_1}{\left(\frac{dT}{d\tau} \right)_2}, \quad (8)$$

где $m_1 = \rho_1 V_1$ – масса первого образца, $m_2 = \rho_2 V_2$ – масса второго образца, $\left(\frac{dT}{d\tau} \right)_1, \left(\frac{dT}{d\tau} \right)_2$ – скорости охлаждения образцов при данной температуре.

Для определения скорости охлаждения строят кривые охлаждения (термограммы) данных образцов. Кривая охлаждения представляет собой зависимость температуры образца от времени при охлаждении его в неподвижном воздухе.

Сплавы алюминия с железом, кремнием и щелочноземельными металлами получали в шахтной лабораторной печи СШОЛ при температуре 850-900 °С с добавлением лигатуры алюминия с 10 мас.% Ca, Sr и Ba к сплаву АЖ5К10. Контроль элементного состава сплавов проводился в Центральной заводской лаборатории Алюминиевой компании ГУП «ТАлКо», а также взвешиванием шихты и полученных сплавов. Образцы сплавов имели размер длиной 30 мм и диаметром 16 мм для исследования теплоемкости. Теплоемкость сплава АЖ5К10, модифицированного кальцием, стронцием и барием, измеряли в режиме «охлаждения».

Нами исследование теплоёмкости металлов проводилось на установке, схема которой представлена на рисунке 1. Схема установки для измерения теплоёмкости твёрдых тел, включает узлы: электропечь (3), смонтированная на стойке (6), по которой она может перемещаться вверх и вниз (стрелкой показано направление перемещения). Образец (4) и эталон (5) (тоже могут перемещаться) представляют собой цилиндр длиной 30 мм и диаметром 16 мм с

высверленными каналами с одного конца, в которые вставлены термопары. Концы термопар подведены к цифровому термометру «Digital Multimeter DI9208L» (7, 8 и 9).




Рисунок 1 – Установка для определения теплоёмкости твёрдых тел в режиме «охлаждения»: 1-автотрансформатор; 2-терморегулятор; 3-электропечь; 4-образец измеряемый; 5-эталон 6-стопка электропечи; 7-цифровой термометр измеряемого образца; 8-цифровой термометр общего назначения; 9-цифровой термометр эталона; 10-регистрационный прибор.

Электропечь (3) запускается через лабораторный автотрансформатор (ЛАТР) (1), установив нужную температуру с помощью терморегулятора (2). По показаниям цифровых термометров «Digital Multimeter DI9208L», фиксируется значение начальной температуры. Вдвигаем образец и этalon в электропечь нагреваем до нужной температуры, контролируя температуру по показания цифровых термометров «Digital Multimeter DI9208L» на компьютере (10). Образец и этalon одновременно выдвигаем из электропечи и с этого момента фиксируем температуру. Записываем показания цифрового термометра «Digital Multimeter DI9208L» на компьютер через каждый 10с, до охлаждения температуры образца и эталона ниже 35 °C.

Обработку результатов измерений осуществляли с помощью программы «MS Excel». Графики строились с использованием программы «Sigma Plot». Коэффициент корреляции $R_{\text{корр}} = 1,0 \div 0,9507$ подтверждал правильность выбора аппроксимирующей функции. Для определения температуры использовали многоканальный цифровой термометр, который позволял фиксировать результаты измерений прямо на компьютере в виде таблиц. Временной интервал фиксации температуры составлял 10 секунд. Относительная ошибка измерения температуры в интервале от 40 °C до 400 °C составляла ±1%, а в интервале более 400 °C ±2.5%. Погрешность измерение теплоемкости по предлагаемой методике не превышает 4%.

Полученные зависимости температуры сплавов от времени с достаточной точностью описываются уравнением вида:

$$T = ae^{-b\tau} + pe^{-k\tau}, \quad (9)$$

где a, b, p, k -постоянны для данного образца; τ -время охлаждения.

Дифференцируя (9) по τ , получаем уравнение для определения скорости охлаждения образцов из сплавов:

$$\frac{dT}{d\tau} = -abe^{-b\tau} - pke^{-k\tau}. \quad (10)$$

По этой формуле нами были вычислены скорости охлаждения эталона и образцов из сплава АЖ5К10, модифицированного кальцием, стронцием и барием. Графики температуры охлаждения изучаемых образцов из сплавов от времени представлены на рисунке 2.

Процесс охлаждения для всех образцов достаточно близка друг к другу и температуры идентично уменьшаются. При охлаждении на кривых для образцов из сплава АЖ5К10, модифицированного кальцием не обнаружены термические остановки, связанные с фазовым переходом или превращением.

Кривые скорости охлаждения сплавов от температуры представлены на рисунке 3. Обработкой их установлены экспериментальные значения коэффициентов a, b, p, k, ab, pk уравнения (9), которые приведены в таблице 1. Расчет скорости охлаждения образцов проводился по уравнению (10).

Для определения удельной теплоемкости сплава АЖ5К10 с кальцием использовали формулу (8). Были получены полиномы температурной зависимости удельной теплоемкости сплава АЖ5К10 с кальцием и эталона (Си марки М00), описываемые уравнением:

$$C_P^0 = a + bT + cT^2 + dT^3. \quad (11)$$

Значения коэффициентов уравнении (11) представлены в таблице 2.




Рисунок 2 – Зависимость температуры от времени охлаждения для образцов из сплава АЖ5К10 с кальцием и эталона




Рисунок 3 – Температурная зависимость скорости охлаждения образцов из сплава АЖ5К10 с кальцием и эталона

Таблица 1 – Значения коэффициентов a , b , p , k , ab , pk в уравнении (9) для сплава АЖ5К10, модифицированного кальцием и эталона

Содержание кальция в сплаве, мас.%	a, K	$b \cdot 10^{-3}, c^{-1}$	ρ, K	$k \cdot 10^{-5}, c^{-1}$	$a \cdot b, K \cdot c^{-1}$	$pk \cdot 10^{-2}, K \cdot c^{-1}$
Сплав АЖ5К10 (1)	488,57	6,64	309,43	5,30	3,25	1,64
(1)+0,05%Ca	494,58	6,59	311,79	5,80	3,26	1,81
(1)+0,1%Ca	503,26	7,14	313,81	5,20	3,60	1,63
(1)+0,5%Ca	503,44	7,29	325,14	6,40	3,67	2,08
(1)+1,0%Ca	498,91	7,24	314,21	5,39	3,61	1,69
Эталон (Cu марки М00)	481,34	6,48	329,32	8,12	3,12	2,67

Таблица 2 – Значения коэффициентов a , b , c , d в уравнении (11) для сплава АЖ5К10, модифицированного кальцием и эталона

Содержание кальция в сплаве, мас.%	$a, \text{Дж}/\text{кг}\cdot\text{K}$	$b \cdot 10^{-2}, \text{Дж}/\text{кг}\cdot\text{K}^2$	$c \cdot 10^{-5}, \text{Дж}/\text{кг}\cdot\text{K}^3$	$d \cdot 10^{-8}, \text{Дж}/\text{кг}\cdot\text{K}^4$	Коэффициент корреляции $R, \%$
Сплав АЖ5К10 (1)	-4,0493	2,95	-5,3	3,13	0,9570
(1)+0,05%Ca	-3,8881	2,83	-5,1	2,95	0,9599
(1)+0,1%Ca	-4,3605	3,11	-5,6	3,26	0,9507
(1)+0,5%Ca	-4,5189	3,15	-5,6	3,2	0,9568
(1)+1,0%Ca	-4,5015	3,18	-5,7	3,37	0,9509
Эталон (Cu марки М00)	0,3245	0,0275	-0,0287	0,0142	1,0000

Таблица 3 – Температурная зависимость удельной теплоёмкости (кДж/кг·К) сплава АЖ5К10 с кальцием и эталона

Содержание кальция в сплаве, мас.%	T, K					
	300	400	500	600	700	800
Сплав АЖ5К10 (1)	0,8488	1,2259	1,2882	1,2235	1,2196	1,4643
(1)+0,05%Ca	0,8399	1,2159	1,2869	1,2299	1,2219	1,4399
(1)+0,1%Ca	0,8187	1,2219	1,2895	1,2171	1,2003	1,4347
(1)+0,5%Ca	0,7821	1,2171	1,3061	1,2411	1,2141	1,4171
(1)+1,0%Ca	0,7734	1,1753	1,2360	1,1577	1,1426	1,3929
Эталон (Cu марки М00)	0,3850	0,3977	0,4080	0,4169	0,4251	0,4335

В таблице 3 приведены результаты расчета температурной зависимости удельной теплоемкости сплава АЖ5К10 с кальцием и эталона через 100К. Видно, что в исследованном температурном интервале с ростом температуры теплоемкость сплава АЖ5К10, модифицированного кальцием растёт, а от содержания кальция уменьшается.

Для расчета температурной зависимости изменений энталпии, энтропии и энергии Гиббса по (12)-(14) для сплава АЖ5К10 с кальцием были использованы интегралы от удельной теплоемкости по уравнению (11):

$$[H^0(T) - H^0(T_0)] = a(T - T_0) + \frac{b}{2}(T^2 - T_0^2) + \frac{c}{3}(T - T_0^3) + \frac{d}{4}(T^4 - T_0^4); \quad (12)$$

$$[S^0(T) - S^0(T_0)] = a \ln \frac{T}{T_0} + b(T - T_0) + \frac{c}{2}(T^2 - T_0^2) + \frac{d}{3}(T^3 - T_0^3); \quad (13)$$

$$[G^0(T) - G^0(T_0)] = [H^0(T) - H^0(T_0)] - T[S^0(T) - S^0(T_0)], \quad (14)$$

где $T_0 = 298,15$ К.

Результаты расчета температурной зависимости изменений энталпии, энтропии и энергии Гиббса для сплава АЖ5К10 с кальцием и эталона по уравнениям (12)-(14) через 100К представлены в таблице 4.

Таблица 4 – Температурная зависимость изменений термодинамических функций сплава АЖ5К10 с кальцием и эталона

Содержание кальция в сплаве, мас.%	$[H^0(T) - H^0(T_0^*)]$, кДж/кг для сплавов					
	300 К	400 К	500 К	600 К	700 К	800 К
Сплав АЖ5К10 (1)	1,560	108,701	236,247	362,108	482,973	614,314
(1)+0,05%Ca	1,535	106,988	232,915	357,568	476,895	604,548
(1)+0,1%Ca	1,504	107,145	234,697	360,379	479,970	608,812
(1)+0,5%Ca	1,435	105,079	233,322	361,165	482,809	611,652
(1)+1,0%Ca	1,420	102,541	225,106	345,107	458,753	582,474
Эталон (Cu марки М00)	0,712	39,869	80,168	121,419	163,517	206,442
$[S^0(T) - S^0(T_0^*)]$, кДж/кг·К для сплавов						
Сплав АЖ5К10 (1)	0,005	0,311	0,595	0,825	1,011	1,186
(1)+0,05%Ca	0,005	0,308	0,590	0,819	1,004	1,175
(1)+0,1%Ca	0,005	0,306	0,591	0,820	1,004	1,176
(1)+0,5%Ca	0,005	0,300	0,586	0,819	1,007	1,178
(1)+1,0%Ca	0,005	0,293	0,566	0,785	0,960	1,125
Эталон (Cu марки М00)	0,002	0,115	0,205	0,280	0,345	0,402
$[G^0(T) - G^0(T_0^*)]$, кДж/кг для сплавов						
Сплав АЖ5К10 (1)	-0,005	-15,635	-61,352	-132,806	-224,857	-334,655
(1)+0,05%Ca	-0,018	-16,219	-62,250	-133,876	-226,008	-335,649
(1)+0,1%Ca	-0,005	-15,317	-60,556	-131,537	-223,006	-331,952
(1)+0,5%Ca	-0,004	-14,905	-59,559	-130,257	-221,819	-331,039
(1)+1,0%Ca	-0,004	-14,611	-57,960	-125,980	-213,505	-317,695
Эталон (Cu марки М00)	-0,002	-6,107	-22,243	-46,586	-77,903	-115,311

* $T_0 = 298,15$ К.

В таблицах 5, 6 обобщены результаты исследования теплофизических и термодинамических свойств алюминиевого сплава АЖ5К10 с кальцием, стронцием и барием для сплава, содержащего 1,0 мас.% четвёртого компонента.

Видно, что от температуры наблюдается рост теплоемкости (таблица 5) и при переходе от сплавов с кальцием к сплавам со стронцием теплоемкость растёт и далее к сплавам с барием уменьшается.

Таблица 5 – Зависимость удельной теплоёмкости сплава АЖ5К10 с 1.0мас.% кальцием, стронцием и барием и эталона от температуры

Содержание ЩЗМ в сплаве, мас.%	T, K					
	300	400	500	600	700	800
Сплав АЖ5К10 (1)	0,8488	1,2259	1,2882	1,2235	1,2196	1,4643
(1)+1,0%Ca	0,7734	1,1753	1,2360	1,1577	1,1426	1,3929
(1)+1,0%Sr	0,7579	1,1702	1,2421	1,1710	1,1543	1,3894
(1)+1,0%Ba	0,7582	1,1573	1,2176	1,1389	1,1210	1,3637
Эталон (Cu марки М00)	0,3850	0,3977	0,4080	0,4169	0,4251	0,4335

Таблица 6. Зависимость изменений энталпии, энтропии и энергии Гиббса для сплава АЖ5К10 с 1,0мас.% ЩЗМ и эталона от температуры

Содержание ЩЗМ в сплаве, мас.%	$[H^0(T) - H^0(T_0^*)]$, кДж/кг для сплавов					
	300 К	400 К	500 К	600 К	700 К	800 К
Сплав АЖ5К10 (1)	1,560	108,701	236,247	362,107	482,973	614,314
(1)+1,0%Ca	1,420	102,541	225,106	345,107	458,753	582,474
(1)+1,0%Sr	1,391	101,455	224,084	345,108	460,098	584,362
(1)+1,0%Ba	1,429	102,900	225,676	345,867	459,563	582,834
Эталон (Cu марки М00)	0,712	39,869	80,168	121,419	163,517	206,442
$[S^0(T) - S^0(T_0^*)]$, кДж/кг·К для сплавов						
Сплав АЖ5К10 (1)	0,0052	0,3108	0,5952	0,8249	1,0112	1,1862
(1)+1,0%Ca	0,0047	0,2929	0,5661	0,7851	0,9604	1,1252
(1)+1,0%Sr	0,0047	0,2897	0,5630	0,7839	0,9612	1,1268
(1)+1,0%Ba	0,0048	0,2939	0,5677	0,7870	0,9623	1,1266
Эталон (Cu марки М00)	0,0024	0,1149	0,2048	0,2800	0,3449	0,4022
$[G^0(T) - G^0(T_0^*)]$, кДж/кг для сплавов						
Сплав АЖ5К10 (1)	-0,005	-15,635	-61,352	-132,806	-224,857	-334,655
(1)+1,0%Ca	-0,004	-14,611	-57,960	-125,980	-213,505	-317,695
(1)+1,0%Sr	-0,004	-14,413	-57,425	-125,218	-212,725	-317,050
(1)+1,0%Ba	-0,004	-14,675	-58,154	-126,346	-214,067	-318,430
Эталон (Cu марки М00)	-0,002	-6,107	-22,243	-46,586	-77,903	-115,311

* $T_0 = 298,15$ К.

В целом характеристики теплофизических свойств и изменений термодинамических функций алюминиевых сплавов систем АЖ5К10 – Ca (Sr, Ba) показали, что с повышением температуры теплоёмкость, энталпия и энтропия сплавов увеличиваются, а значения энергии Гиббса уменьшаются. От концентрации ЩЗМ теплоёмкость, энталпия и энтропия сплавов АЖ5К10 уменьшаются, а значение энергии Гиббса увеличивается.

ИЗУЧЕНИЕ КИНЕТИКИ ПРОЦЕССА ОКИСЛЕНИЯ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА АЖ5К10 С КАЛЬЦИЕМ, СТРОНЦИЕМ И БАРИЕМ, В ТВЕРДОМ СОСТОЯНИИ

В данном разделе представлены результаты изучения влияния добавок кальция на окисление алюминиевого сплава АЖ5К10. Содержание кальция в сплаве составляло 0.01-1.0 мас.%. Эксперименты проведены при температурах 773, 823 и 873 К в атмосфере воздуха. Результаты исследования обобщены в таблицах 7, 8 и на рисунках 4-7.

Расчеты значений кажущейся энергии активации окисления сплавов показали, что модифицирование кальцием до 1.0 мас.% сплава АЖ5К10 повышает скорость его окисления, при этом значение кажущейся энергии активации окисления уменьшается с 178,0 до 120,8 кДж/моль (таблица 7). Если сравнить скорости окисления сплавов при одинаковых температурных то можно увидеть, что у алюминиевого сплава АЖ5К10 содержащего 0.01, 0.05, 0.1, 0.5 и 1.0 мас.% кальций скорость окисления больше по сравнению с исходным сплавом.

Таблица 7 – Кинетические и энергетические параметры процесса окисления алюминиевого сплава АЖ5К10 с кальцием, в твердом состоянии

Содержание кальция в сплаве, мас.%	Температура окисления, К	Истинная скорость окисления $K \cdot 10^4$, $\text{кг} \cdot \text{м}^{-2} \cdot \text{с}^{-1}$	Кажущаяся энергия активации окисления, кДж/моль
0.0	773	1.42	178.0
	823	1.61	
	873	1.76	
0.01	773	1.72	170.3
	823	1.92	
	873	2.10	
0.05	773	1.90	159.7
	823	2.13	
	873	2.32	
0.1	773	2.07	142.2
	823	2.40	
	873	2.56	
0.5	773	2.28	136.5
	823	2.64	
	873	2.79	
1.0	773	2.54	120.8
	823	2.91	
	873	3.01	

По уравнению $K=g/s \cdot \Delta t$ рассчитана скорость окисления, сплавов по касательным проведенным от начала координат к кривым окисления. Для алюминиевого сплава АЖ5К10, например с содержанием 1.0 % кальция

скорость окисления при температурах 773, 823 и 873 К изменяется от $2.54 \cdot 10^{-4}$ до $3.01 \cdot 10^{-4}$ кг·м⁻²·с⁻¹. Численное значение величины энергии активации процесса окисления сплавов различного состава рассчитана нами по углу наклона зависимости $\lg K_1/T$. Например, для сплава АЖ5К10 с 1,0 мас.% кальцием она равна 120,8 кДж/моль (таблица 7).

Отмечается повышение скорости окисления образцов из сплавов с ростом температуры (рисунок 4). Окисление сплавов протекает по разному. Первоначально процесс окисления интенсивно растёт. Через 20 мин. процесс становится близким к нулю. Отмечается проявление защитного оксидного слоя.




Рисунок 4 – Кинетические кривые окисления алюминиевого сплава АЖ5К10 (а), содержащего 0,01 мас.% (б) кальция, в твердом состоянии

На рисунке 5 в координатах $(\text{g}/\text{s})^2 \cdot t$ представлены кинетические кривые процесса окисления для алюминиевого сплава АЖ5К10 и сплава с 0,01 мас.% кальцием. Видно, что кривые не укладываются в прямую линию, что свидетельствует о непарараболическом механизме окисления сплавов.




Рисунок 5 – Квадратичные кинетические кривые окисления алюминиевого сплава АЖ5К10 (а), содержащего 0,01 мас.% (б) кальция, в твердом состоянии

В таблице 8 приведены полученные математической обработкой квадратичных кривых процесса окисления сплавов системы АЖ5К10 – Са. Установленные модели свидетельствуют о гиперболическом механизме процесса окисления исследованных сплавов, о чём свидетельствует значение n в уравнении $y = kx^n$, которое составляет $n = 2 \div 3$.

Таблица 8 – Результаты математической обработки квадратичных кинетических кривых окисления алюминиевого сплава АЖ5К10 с кальцием, в твердом состоянии

Содержание кальция в сплаве, мас.%	Температура окисления, К	Полиномы кривых окисления сплавов	Коэффициент корреляции R, %
0.0	773	$y = 0,3 \cdot 10^{-5}x^4 + 0,000x^3 - 0,054x^2 + 1,420x$	0,988
	823	$y = 0,001x^3 - 0,062x^2 + 1,609x$	0,991
	873	$y = 0,3 \cdot 10^{-5}x^4 + 0,000x^3 - 0,059x^2 + 1,736x$	0,996
0.01	773	$y = -0,1 \cdot 10^{-5}x^4 + 0,001x^3 - 0,064x^2 + 1,379x$	0,984
	823	$y = 0,001x^3 - 0,063x^2 + 1,509x$	0,992
	873	$y = 0,001x^3 - 0,064x^2 + 1,646x$	0,997
0.05	773	$y = 0,001x^3 - 0,061x^2 + 1,328x$	0,992
	823	$y = 0,000x^3 - 0,058x^2 + 1,755x$	0,990
	873	$y = 0,000x^3 - 0,059x^2 + 1,565x$	0,996
0.1	773	$y = 0,001x^3 - 0,060x^2 + 1,324x$	0,994
	823	$y = 0,001x^3 - 0,060x^2 + 1,574x$	0,995
	873	$y = 0,000x^3 - 0,061x^2 + 1,755x$	0,993
0.5	773	$y = 0,001x^3 - 0,060x^2 + 1,347x$	0,990
	823	$y = 0,001x^3 - 0,065x^2 + 1,575x$	0,992
	873	$y = 0,000x^3 - 0,062x^2 + 1,765x$	0,995
1.0	773	$y = 0,001x^3 - 0,057x^2 + 1,367x$	0,993
	823	$y = 0,001x^3 - 0,065x^2 + 1,582x$	0,995
	873	$y = 0,001x^3 - 0,057x^2 + 1,367x$	0,993

На рисунке 6 представлен изохронны окисления сплавов за 10 и 20 минут окисления при температуре 773. Установлено, что с увеличением содержания кальция в исходном сплаве привес растёт. Кажущаяся энергия активации окисления с ростом содержания кальцием уменьшается.

Зависимость $\lg K_1/T$ (рисунок 7) приведена для алюминиевого сплава АЖ5К10, с добавками кальция. Минимальное значение энергии активации (120.8 кДж/моль) соответствует сплаву с содержанием 1.0 % кальция. Скорость окисления данного сплава максимальна и равна $3.01 \cdot 10^{-4}$ кг·м⁻²·с⁻¹ при 873 К. Другие составы по сравнению с этим сплавов имеют меньшее значение скорости окисления.

Величины эффективной энергии активации процесса окисления алюминиевого сплава АЖ5К10, модифицированного Са, Sr и Ва, различной концентрации приведены в таблице 9.




Рисунок 6 – Изохронны окисления алюминиевого сплава АЖ5К10 с кальцием при температуре 773 К.




Рисунок 7 – Зависимость $\lg K$ от $1/T$ для сплава АЖ5К10 (1) с кальцием, мас.-%: 0.01(2); 0.05 (3); 0.1 (4); 0.5 (5).

Таблица 9 – Сравнительное значение эффективной энергии активации с процесса окисления сплава АЖ5К10 с кальцием, стронцием и барием

Содержание компонентов в сплаве, мас.-%	Кажущаяся энергия активации, кДж/моль					
	Добавка, мас.-%					
	0.0	0.01	0.05	0.1	0.5	1.0
Ca	178.0	170.3	159.7	142.2	136.5	120.8
Sr	178.0	161.8	149.9	134.5	123.3	110.1
Ba	178.0	147.5	131.3	118.8	109.1	98.5

Видно, что при переходе от сплавов с кальцием к сплавам с барием величина эффективной энергии активации уменьшается, и вместе с этим устойчивость сплавов к высокотемпературному окислению падает. Это в целом, коррелируется со свойствами щелочноземельных металлов, у которых в пределах подгруппы при переходе от кальция к барию химическая активность характеризуется ростом.

ПОТЕНЦИОДИНАМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ АНОДНОГО ПОВЕДЕНИЯ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА АЖ5К10, МОДИФИЦИРОВАННОГО КАЛЬЦИЕМ, СТРОНЦИЕМ И БАРИЕМ, В СРЕДЕ ЭЛЕКТРОЛИТА NaCl

Из полученных сплавов отливали в графитовую изложницу стержни диаметром 8 мм и длиной 140 мм. Нерабочая часть образцов изолировалась смолой (смесь 50% канифоли и 50% парафина). Рабочей поверхностью служил торец электрода. Перед погружением образца в рабочий раствор его торцевую часть зачищали наждачной бумагой, полировали, обезжиривали, тщательно промывали спиртом и затем погружали в раствор электролита NaCl . Температура раствора в ячейке поддерживалась постоянная 20°C с помощью

термостата МЛШ-8. Для изучения электрохимических свойств тройных сплавов применяли следующий метод исследования. Электрохимические испытания образцов проводили потенциостатическим методом в потенциодинамическом режиме на потенциостате ПИ-50-1.1 со скоростью развёртки потенциала 2 мВ/с, в среде электролита NaCl. Электродом сравнения служил хлорсеребряный, вспомогательным - платиновый. Образцы потенциодинамически поляризовали в положительном направлении от потенциала, установившегося при погружении, до резкого возрастания тока в результате питтингообразования. Затем образцы поляризовали в обратном направлении и по пересечению кривых определяли величину потенциала репассивации. Далее шли в катодную область до значения потенциала -1,2 В для удаления оксидных плёнок с поверхности электрода в результате подщелачивания при электродной поверхности. Наконец, образцы поляризовали вновь в положительном направлении и из анодной кривой определяли основные электрохимические параметры.

На полученных таким образом поляризационных кривых определяли основные электрохимические характеристики сплавов: потенциал питтингообразования ($E_{п.о.}$), потенциал и ток коррозии ($E_{кор.}$ и $i_{кор.}$). Потенциал репассивации ($E_{р.п.}$), определялся графически как первый изгиб на обратном ходе анодной кривой или как точка пересечения прямого и обратного хода. Расчет тока коррозии как основной электрохимической характеристики процесса коррозии проводили по катодной кривой с учетом таффеловской наклонной $b_k = 0,12$ В, поскольку в нейтральных средах процесс питтинговой коррозии алюминия и его сплавов контролируется катодной реакцией ионизации кислорода. Скорость коррозии в свою очередь является функцией тока коррозии, находимой по формуле: $K = i_{кор.} \cdot k$, где $k = 0.335$ г/А· час для алюминия.

Результаты исследований представлены в таблицах 10 и 11. Результаты исследования свидетельствуют, что в первые минуты погружения сплава в раствор электролита NaCl происходит резкое смещение потенциала свободной коррозии (стационарного потенциала) в положительную область. У сплавов с литием стабилизация потенциала свободной коррозии наблюдается в течение 30-40 мин. Динамика изменения потенциала свободной коррозии в среде электролита NaCl различной концентрации похожи.

Исследования показывают, что добавки кальция, стронция и бария в пределах 0.01-1.0 мас.% способствуют смещению потенциала свободной коррозии (стационарного потенциала) в положительную область как в среде 3%-ного NaCl, так и в средах 0.3% и 0.03%-ного NaCl. При этом потенциалы питтингообразования и репассивации также смещаются в положительную область значений (таблица 10).

Скорость коррозии сплавов, содержащих 0.01-1.0% кальция, стронция и бария в 1.5-2.0 раза меньше, чем у исходного алюминиевого сплава АЖ5К10 (таблица 11). Добавки кальция, стронция и бария к сплаву АЖ5К10 способствуют снижению скорости анодной коррозии, о чём свидетельствует

смещение в более положительную область анодных ветвь потенциодинамических кривых, модицированных сплавов.

Таблица 10 – Потенциалы (х.с.э.) свободной коррозии ($-E_{\text{св.кор.}}$, В) и питтингообразования ($-E_{\text{п.о.}}$, В) сплавов систем АЖ5К10-Са (Sr, Ba), в среде электролита NaCl

Среда NaCl, мас.%	Содержание ЩЗМ в сплаве, мас.%	Сплавы с Са		Сплавы со Sr		Сплавы с Ba	
		$-E_{\text{св.кор.}}$	$-E_{\text{п.о.}}$	$-E_{\text{св.кор.}}$	$-E_{\text{п.о.}}$	$-E_{\text{св.кор.}}$	$-E_{\text{п.о.}}$
0.03	-	0.750	0.645	0.750	0.645	0.750	0.645
	0.01	0.621	0.530	0.618	0.486	0.614	0.500
	0.1	0.595	0.500	0.594	0.468	0.588	0.476
	0.5	0.584	0.488	0.580	0.456	0.575	0.462
	1.0	0.576	0.476	0.570	0.444	0.564	0.450
0.3	-	0.950	0.660	0.950	0.660	0.950	0.660
	0.01	0.776	0.588	0.764	0.558	0.760	0.564
	0.1	0.760	0.558	0.752	0.532	0.746	0.538
	0.5	0.750	0.542	0.746	0.524	0.738	0.526
	1.0	0.742	0.530	0.738	0.512	0.732	0.514
3.0	-	1,000	0.700	1,000	0.700	1,000	0.700
	0.01	0.832	0.600	0.830	0.620	0.824	0.586
	0.1	0.808	0.578	0.804	0.592	0.800	0.560
	0.5	0.796	0.566	0.792	0.584	0.788	0.548
	1.0	0.788	0.552	0.784	0.572	0.780	0.534

При этом по мере увеличения концентрации хлорид – иона в электролите NaCl скорость коррозии сплавов увеличивается не зависимо от содержания модифицирующего компонента – кальция, стронция и бария, что сопровождается смещением в положительную область потенциалов коррозии, питтингообразования и репассивации. Данная зависимость характерна для всех сплавов не зависимо от их состава и особенностей физико-химических свойств легирующего компонента. При переходе от сплавов содержащих кальция к сплавам со стронцием наблюдается рост скорости коррозии, далее к сплавам с барием его уменьшение, что коррелируется со свойствами самых металлов. Для сплава алюминия с железом и кремнием, также, характерна рост скорости коррозии с увеличением концентрации хлорид-иона в электролите (таблица 11).

В целом можно отметить, что добавки модифицирующего элемента (кальций, стронций и барий) к исходному сплаву АЖ5К10 оказывают модифицирующее влияние, то есть существенно изменяют форму кристаллов интерметаллида Fe_2SiAl_8 и FeSiAl_5 от игольчатого к шаровидному, также сокращается их размер. Результатом этого является повышение коррозионной стойкости модифицированных сплавов более чем в 2 раза по сравнению с исходным сплавом АЖ5К10. При этом значительно затормаживается анодный процесс коррозии в результате улучшения структуры оксидных пассивных

плёнок, уменьшение его электронной проводимости. Таким образом, установлено положительное влияние модифицирующих добавок кальция, стронция и бария на анодные характеристики и скорость коррозии сплава АЖ5К10, в среде электролита NaCl (таблица 11).

Таблица 11 – Зависимость скорости коррозии сплавов систем АЖ5К10-Са (Sr, Ba), в среде электролита NaCl

Среда NaCl, мас.%	Содержание ЩЗМ в сплаве, мас.%	Скорость коррозии					
		сплавов с Ca		сплавов со Sr		сплавов с Ba	
		$i_{\text{кор.}} \cdot 10^2$ А/м ²	$K \cdot 10^3$ г/м ² ·час	$i_{\text{кор.}} \cdot 10^2$ А/м ²	$K \cdot 10^3$ г/м ² ·час	$i_{\text{кор.}} \cdot 10^2$ А/м ²	$K \cdot 10^3$ г/м ² ·час
0.03	-	12.39	3.7	12.39	3.7	12.39	3.7
	0.01	11.39	3.4	11.72	3.5	12.06	3.6
	0.1	9.04	2.7	10.05	3.0	10.38	3.1
	0.5	8.04	2.4	9.38	2.8	9.04	2.7
	1.0	7.03	2.1	8.71	2.6	8.37	2.5
0.3	-	15.42	4.6	15.42	4.6	15.42	4.6
	0.01	12.73	3.8	14.74	4.4	14.07	4.2
	0.1	10.05	3.0	13.06	3.9	12.39	3.7
	0.5	9.04	2.7	12.39	3.7	11.30	3.4
	1.0	8.04	2.4	11.30	3.4	10.38	3.1
3.0	-	19.43	5.8	19.43	5.8	19.43	5.8
	0.01	17.42	5.2	18.76	5.6	18.42	5.5
	0.1	15.07	4.5	16.75	5.0	17.08	5.1
	0.5	14.07	4.2	16.08	4.8	16.08	4.8
	1.0	13.40	4.0	15.41	4.6	15.07	4.5

На основании проведенных исследований можно заключить, что установленные закономерности могут использоваться при разработке состава новых композиций сплавов на основе низкосортного некондиционного алюминия для нужд технологии противокоррозионной защиты.

ВЫВОДЫ

Основные научные результаты исследования:

1. В режиме «охлаждения» исследована температурная зависимость теплоемкости алюминиевого сплава АЖ5К10, модифицированного кальцием, стронцием и барием. Показано, что с ростом концентрации модифицирующего компонента и температуры теплоемкость сплавов увеличивается. При переходе от сплавов с кальцием к сплавам со стронцием и барием величина теплоемкости и коэффициента теплоотдачи сплавов уменьшается [1-А, 2-А, 9-А, 11-А, 12-А, 13-А].

2. Исследованиями температурных зависимостей изменений термодинамических функций алюминиевого сплава АЖ5К10 с элементами подгруппы кальция показано, что при переходе от сплавов с кальцием к

сплавам со стронцием и барием величины энталпии и энтропии уменьшаются. С ростом температуры энталпия и энтропия сплавов растут, значение энергии Гиббса уменьшается [1-А, 2-А, 9-А, 11-А, 12-А, 13-А].

3. Методом термогравиметрии исследована кинетика окисления алюминиевого сплава АЖ5К10, модифицированного кальцием, стронцием и барием. Установлено, что окисление сплавов описывается гиперболой уравнения с истинной скоростью окисления порядка 10^{-4} , $\text{кг}\cdot\text{м}^{-2}\cdot\text{с}^{-1}$. Выявлено, что самые минимальные значения скорости окисления относятся к сплаву АЖ5К10 с кальцием, а максимальные к сплавам со стронцием [10-А].

4. Установлено, что фазовый состав продуктов окисления определяется активностью металла, входящего в состав сплава, который играет основную роль в формировании на поверхности образцов сплава оксидной пленки. Доминирующей фазой в продуктах окисления сплавов является оксид алюминия [10-А].

5. Потенциостатическим методом в потенциодинамическом режиме со скоростью развертки потенциала 2мВ/с исследовано анодное поведение сплава АЖ5К10, модифицированного кальцием, стронцием и барием. Показано, что добавки модифицирующего компонента в пределах 0.01-1.0 мас.% на 50-80% повышают коррозионную стойкость исходного сплава АЖ5К10 в среде электролита NaCl [3-А, 4-А, 5-А, 6-А, 14-А, 15-А, 16-А, 17-А, 18-А, 19-А, 20-А, 21-А].

6. Изучением коррозионно-электрохимического поведения сплава АЖ5К10 с кальцием, стронцием и барием в среде электролита NaCl показано, что добавки модифицирующих элементов независимо от состава электролита уменьшают скорость коррозии исходного сплава. Также исследованием влияния хлорид-иона на электрохимические характеристики сплава АЖ5К10 с кальцием, стронцием и барием показано, что снижение его концентрации в 10 и 100 раз способствует уменьшению скорости коррозии сплавов в два раза и сдвигу электродных потенциалов в более положительную область [3-А, 4-А, 5-А, 6-А, 14-А, 15-А, 16-А, 17-А, 18-А, 19-А, 20-А, 21-А].

7. На основании выполненных исследований разработаны составы новых сплавов, которые защищены двумя малыми патентами Республики Таджикистан. Сплавы в качестве анодов предлагаются для защиты от коррозии стальных конструкций и сооружений [7-А, 8-А].

Рекомендации по практическому использованию результатов:

1. Установленные физико-химические параметры сплава АЖ5К10, модифицированного кальцием, стронцием и барием рекомендуются для пополнения страниц соответствующих справочников.

2. Разработанные сплавы и способы их получения рекомендуется для использования предприятиям промышленности подведомственные Министерству промышленности и новых технологий Республики Таджикистан.

3. Опытные партии новых сплавов могут производиться на базе Государственного научного учреждения Центр исследования инновационных

технологий при Национальной академии наук Таджикистана с целью поставки заинтересованным предприятиям и ведомствам.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ ИЗЛОЖЕНО В СЛЕДУЮЩИХ ПУБЛИКАЦИЯХ

*Статьи, опубликованные в научных журналах, рекомендованных ВАК
при Президенте Республики Таджикистан:*

[1-А]. Ганиев, И.Н. Влияния кальция на температурную зависимость удельной теплоемкости и изменений термодинамических функций алюминиевого сплава АЖ5К10 / И.Н. Ганиев, **У.Ш. Якубов**, М.М. Сангов, А.Г. Сафаров // Вестник Казанского технологического университета. -2018. -Т. 21. - № 8. -С. 11-15.

[2-А]. **Якубов, У.Ш.** Влияние стронция на температурную зависимость удельной теплоемкости и изменений термодинамических функций сплава АЖ5К10 / У.Ш. Якубов, И.Н. Ганиев, М.М. Махмадизода, А.Г. Сафаров, Н.И. Ганиева // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна. Серия естественных наук. -2018. -№ 3. -С. 61-67.

[3-А]. **Якубов, У.Ш.** Влияние добавок кальция на коррозионно-электрохимическое поведение сплава АЖ5К10, в среде электролита NaCl / Якубов У.Ш., Ганиев И.Н., Сангов М.М., Амини Р.Н. // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия «Металлургия». -2018. -Т. 18. -№ 3. -С. 5-15.

[4-А]. **Якубов, У.Ш.** Электрохимическая коррозия сплава АЖ5К10, модифицированного барием, в среде электролита NaCl / У.Ш. Якубов, И.Н. Ганиев, М.М. Сангов // Известия Санкт-Петербургского государственного технического института (технологического университета). -2018. -№ 43 (69). -С. 23-27.

[5-А]. **Якубов, У.Ш.** О коррозионном потенциале сплава АЖ5К10, модифицированного щелочноземельными металлами, в среде электролита NaCl / Якубов У.Ш., Ганиев И.Н., Сангов М.М., Ганиева Н.И. // Вестник Магнитогорского государственного технического университета им. Г.И. Носова. -2018. -Т. 16. -№ 3. -С. 109-119.

[6-А]. Ганиев, И.Н. Анодное поведение сплава АЖ5К10, модифицированного стронцием, в среде электролита NaCl / И.Н. Ганиев, **У.Ш. Якубов**, М.М. Сангов, А.Х. Хакимов // Вестник Сибирского государственного индустриального университета. -2017. -№ 4 (22). -С. 57-62.

Изобретения по теме диссертации:

[7-А]. Малый патент Республики Таджикистан № ТJ 860, С 22 С 21/00. Протекторный сплав на основе алюминия / И.Н. Ганиев, **У.Ш. Якубов**, М.М. Сангов, Л.А. Бокиев, М.Ш. Джураева // №1701120; заявл.01.06.2017, опубл. 01.12.2017.

[8-А]. Малый патент Республики Таджикистан № ТJ 1004, МПК С 22 С 21/00. Протекторный сплав на основе алюминия / И.Н. Ганиев, Л.А. Бокиев,

А.Х. Хакимов, А.Г. Сафаров, Н.И. Ганиев, **У.Ш. Якубов**, Дж.Х. Джайлоев // №1901275; заявл.25.01.2019, опубл. 14.06.2019.

Статьи, опубликованные в материалах международных и республиканских конференций:

[9-А]. **Якубов, У.Ш.** Влияние стронция на изменение термодинамических функций алюминиевого сплава АЖ5К10 / У.Ш. Якубов // Мат. XIV Межд. науч. конф. студентов и молодых ученых «GYLYM JÁNE BILIM - 2019». ЕНУ им. Л.Н. Гумилёва, г.Астана. -2019. -С. 1051-1055.

[10-А]. **Якубов, У.Ш.** Кинетика окисления алюминиевого сплава АЖ5К10 с кальцием / У.Ш. Якубов, И.Н. Ганиев, А.Х. Хакимов, Н.И. Ганиева, Дж.Х. Джайлоев // Мат. XXI Межд. научно-прак. конф. «Металлургия: технологии, инновации, качество». СибГИУ, г.Новокузнецк. -2019. -С. 260-265.

[11-А]. **Якубов, У.Ш.** Температурная зависимость теплоемкости алюминиевого сплава АЖ5К10 с кальцием / У.Ш. Якубов, И.Н. Ганиев, М.М. Махмадизода, Н.И. Ганиева // Мат. IV Межд. науч. конф. «Вопросы физической и координационной химии», посвяще. памяти д.х.н., профессор Якубова Х.М. и Юсуфова З.Н. ТНУ, г.Душанбе. -2019. -С. 111-115.

[12-А]. **Якубов, У.Ш.** Влияния кальция на температурную зависимость изменений термодинамических функций сплава АЖ5К10 / У.Ш. Якубов, И.Н. Ганиев, М.М. Махмадизода, Н.И. Ганиева // Мат. Межд. научно-прак. конф. студенты, магистрантов, соискателей и учёных «Мухандис-2019». ТТУ им. М.С. Осими, г.Душанбе. -2019. -С. 48-52.

[13-А]. **Якубов, У.Ш.** Удельная теплоёмкость и коэффициент теплоотдачи алюминиевого сплава АЖ5К10 со стронцием / У.Ш. Якубов, И.Н. Ганиев, М.М. Махмадизода, Н.И. Ганиева, Л.А. Бокиев // Мат. Респ. научно-прак. конф. «Актуальные вопросы дифференциальных уравнений, математического анализа, алгебры и теории чисел и их приложения». РТСУ, г.Душанбе. -2019. -С. 365-369.

[14-А]. **Якубов, У.Ш.** Коррозия алюминиевого сплава АЖ5К10 с щелочноземельными металлами / Якубов У.Ш., Ганиев И.Н., Хакимов А.Х., Ганиев Н.И. // Мат. Респ. научно-прак. конф. (с международном участием) «Применение инновационных технологий в преподавании естественных дисциплин в СОШ и ВУЗах» и «Инновация в преподавании естественных наук», посвящ. 150-летию периодической таблицы химических элементов Д.И. Менделеева. ТНУ, г.Душанбе. -2019. -С. 207-211.

[15-А]. **Якубов, У.Ш.** Потенциодинамическое исследование сплава АЖ5К10, модифицированного барием, в среде электролита NaCl / У.Ш. Якубов, И.Н. Ганиев, М.М. Сангов, Н.И. Ганиева // Мат. Респ. научно-прак. конф. «Наука и техника для устойчивого развития», ТУТ, г.Душанбе, -2018. -С. 215-217.

[16-А]. **Якубов, У.Ш.** Влияние добавок кальция на коррозионный потенциал и потенциал питингообразования сплава АЖ5К10 / У.Ш. Якубов, И.Н. Ганиев, Л.А. Бокиев, Н.Р. Эсанов // Мат. VII Межд. научно-прак. конф. «Лучшая научная статья 2017», г.Пенза. -2017. -С. 19-25.

[17-А]. **Якубов, У.Ш.** Влияние бария и хлорид-иона на потенциал свободной коррозии сплава АЖ5К10 / У.Ш. Якубов, И.Н. Ганиев, Л.А. Бокиев, М.Ш. Джураева // Мат. XXI Межд. научно-прак. конф. «Исследование различных направлений современной науки». г.Москва. -2017. -С. 124-126.

[18-А]. **Якубов У.Ш.** Анодное поведение сплава АЖ5К10, модифицированного кальцием / У.Ш. Якубов, И.Н. Ганиев, М.М. Сангов, Л.А. Бокиев // Мат. Республикаской научно-практической конференции «Стратегия и аспекты развития горной промышленности Республики Таджикистан». Филиал НИТУ «МИСиС» в г.Душанбе. -2017. -С. 179-181.

[19-А]. **Якубов, У.Ш.** Потенциодинамическое исследование сплава АЖ5К10, модифицированного стронцием, в среде электролита NaCl / У.Ш. Якубов, И.Н. Ганиев, М.М. Сангов, А.Х. Хакимов // Мат. научно-прак. семинара «Наука-производству» посвящ. 100 летию НИТУ «МИСиС». г.Турсунзаде. -2017. -С.36-38.

[20-А]. **Якубов, У.Ш.** Потенциал свободной коррозии сплава АЖ5К10 с кальцием, в среде электролита NaCl / У.Ш. Якубов, И.Н. Ганиев, Л.А. Бокиев, Н.Р. Эсанов, М.Ш. Джураева // Мат. Межд. конф. «Перспективы развития физической науки», посвящ. памяти (80-летию) профессора Хакимова Ф.Х. ТНУ, г.Душанбе. -2017. -С. 177-180.

[21-А]. Ганиев, И.Н. Влияние железа на потенциал коррозии алюминия в среде электролита NaCl / И.Н. Ганиев, Дж.Х. Джайлоев, Л.А. Бокиев, **У.Ш. Якубов** // Мат. XIII Межд. научно-прак конф. «Нумановские чтения», посвящ.70-летию основании Института химии им. В.И. Никитина АН РТ и достижения химической науки за 25 лет Государственной независимости Республики Таджикистан, г.Душанбе. -2016. -С. 121-124.

**АКАДЕМИЯИ МИЛЛИИ ИЛМҲОИ ТОЧИКИСТОН
ИНСТИТУТИ КИМИЁИ БА НОМИ В.И. НИКИТИН**

Бо ҳуқуқи дастнавис

УДК 669.77:621



ЯКУБОВ Умарали Шералиевич

**ХОСИЯТИ ФИЗИКАВИЮ-ХИМИЯВИИ ХЎЛАИ
АЛЮМИНИЙИ АЖ5К10 БО КАЛСИЙ, СТРОНСИЙ ВА БАРИЙ**

6D071000 – Маводшиносӣ ва технологияи маводи нав

**АВТОРЕФЕРАТИ
диссертатсия барои дарёфти дараҷаи илмии
доктори (PhD) илмҳои техникӣ**

Душанбе – 2020

Диссертатсия дар озмоишгоҳи «Маводҳои ба коррозия устувор»-и Институти кимиёи ба номи В.И. Никитини Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон иҷро шудааст.

Роҳбари илмӣ:

доктори илмҳои химия, профессор, академики
Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон
Ғаниев Изатулло Наврузович

Муқарризони расмӣ:

доктори илмҳои химия, дотсент, мудири
кафедраи «Химияи органикӣ ва биология»-и
Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Н. Хусрав
Ғафуров Бобомурод Абдуқаҳоровиҷ

номзади илмҳои техникӣ, дотсент, ходими қалони
илмии озмоишгоҳи коркарди ашёи гилҳоку
карбондори маҳаллии МД ИИТ «Металлургия»-и
КВД «Ширкати алюминийи тоҷик»
Асрори Муродиён

Муассисаи пешбар:

Институти энергетикии Тоҷикистон

Ҳимояи диссертатсия 25 ноябри соли 2020, соати 9⁰⁰ дар ҷаласаи Шӯрои диссертационии 6D.КОА-007 назди Институти кимиёи ба номи В.И. Никитини Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон баргузор мегардад.

Суроға: 734063, ш. Душанбе, хиёбони Айнӣ, 299/2.

E-mail: z.r.obidov@rambler.ru

Бо матни пурраи диссертатсия метавонед дар китобхонаи илмӣ ва
сомонаи Институти кимиёи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон ба номи
В.И. Никитин шинос шавед: www.chemistry.tj

Автореферат санаи «_____» _____ соли 2020 тавзъеъ шудааст.

Котиби илмии
Шӯрои диссертационӣ,
номзади илмҳои химия

Махкамов X.Қ.

ТАВСИФИ УМУМИИ ДИССЕРТАТСИЯ

Мубрамияти таҳқиқот. Маводи мусир бояд хосиятҳо ва сифатҳои баландро барои таъмин намудани манбаъҳои зарурӣ ва эътиомонкӣ маҳсулоти технологияҳои кайҳонӣ, мошинсозӣ, энергияи атомӣ, радиотехника, электроника ва ғайра истифода бурда мешавад. Дар ин робита, истеҳсол ва истифодаи алюминий ва ҳӯлаҳои он, ки дорои зангзании баланд, муқовимати механикӣ ва дигар хусусиятҳои хос мебошанд, аҳамияти хоса дорад.

Таваҷуҳи маҳсус барои мустаҳкамии мошинсозии мусирро нишон медиҳад, ки реҳтани ҳӯлаҳои алюминий бо хосиятҳои ҳӯлаҳои шабеҳ ба коркардшуда. Омили асосӣ муайян кардани хусусиятҳои механикӣ ва технологияи ҳӯлаи реҳтагарӣ, таркиб, аз ҷумла соҳторҳои ифлосҳо ва газҳои зарарнок, вобаста ба технологияи гудохта, инчунин таркиби маводи ибтидой ва флюсҳо иборат аст.

Ҳамин тариқ, таҳияи ҳӯлаҳои дақиқ дар асоси чунин як металл бо гудозиши он бо унсури саввӣ як масъалаи таъхирназир мебошад. Ин равиш имкон медиҳад, ки металли бесифат ба маҳсулоти муфид ва муфид барои технология табдил дода шавад. Баъзан, барои маҳкам кардани таъсири манфии оҳан, ҳӯлаҳо бо марганец дар миқдори 0,5-1,0% ҷудо карда мешаванд. Дар марҳилаи $FeAl_3$ то $1/10$ атомҳои оҳанро бо атомҳои марганец иваз кардан мумкин аст. Дар натиҷа, марҳилаи наъ Al_3FeMn ба вучуд меояд. Кристаллҳои ин марҳила бо фарқияти фазаҳои соҳавии $FeAl_3$ бо шакли нисбатан ҷузъӣ фарқ мекунанд.

Барои тағир додани шакли кристаллҳои таркиби интерметаллӣ дар эвтектика (α -Al + $FeAl_3$), яъне. модификатсияи он, металлҳои калтсий, стронций ва барий ҳамчун унсури тағийирдиҳанда ба ҳайси ҷузъҳои фаъоли рӯизамиинии ҳӯлаи се интиҳоб карда шуданд. Ин равиш имкон медиҳад, ки таркиби ҳӯлаи наъ таҳия карда шавад, интиҳоби ҳӯлаи аввалия Al + 5вазн.% Fe + 10вазн.% Si (АЖ5К10) бо ин далел шарҳ дода мешавад. Ин таркиби эвтектика (α -Al + $FeAl_3$) и (α -Al + Si + FeSiAl₅), ки ба қунчи алюминии системаи Al-Fe-Si наздианд. Тибқи сарчашмаҳои муҳталиф, ин ҳӯла дар ҳарорати 670-727 °C гудохта мешавад.

Мақсади асосии таҳқиқот муқаррар намудани вобастагии гармиғунҷоиши ва тағийирёбии функцияҳои термодинамикӣ (энталпия, энтропия, энергияи Гиббс) аз ҳарорат; кинетикаи оксидшавии баландҳарорат ва рафтори электрохимиявии ҳӯлаи АЖ5К10 бо калсий, стронсий ва барий модификатсиронӣ шудааст, ки барои ҳифзи маснуот истифода мешаванд.

Вазифаи таҳқиқот:

- омӯҳтани вобастагии гармиғунҷоиши аз ҳарорат ва функцияҳои термодинамикии ҳӯлаи АЖ5К10 бо калсий, стронсий ва барий ҷавҳаронидашуда;
- омӯҳтани хусусиятҳои кинетикаи оксидшавии ҳӯлаи алюминий АЖ5К10 бо элементҳои номбаршуда, ҷавҳаронидашуда ва муайян намудани механизми раванди оксидшавӣ;
- омӯзиши иловаҳои калсий, стронсий ва барий ба рафтори анодӣ ва ба коррозия устуворӣ ҳӯлаи алюминий АЖ5К10, дар муҳити электролити NaCl;

- коркарди таркиби хӯлаҳои чорчанда дар асоси хосиятҳои структуравӣ, гармиғунҷоиши, физикию химиявӣ ва муайянкуни соҳаҳои истифодабарии онҳо.

Усулҳои таҳқиқот ва дастгоҳҳои истифодашуда:

- усули муайян кардани гармиғунҷоиши хӯла дар речай хунукшавӣ бо истифода аз дастгоҳи қайди автоматикии ҳарорати намуна аз вақти хунукшавӣ;
- усули термогравиметрикии омӯзиши кинетикаи оксидшавии металлҳо ва хӯлаҳо дар ҳолати саҳтӣ;
- усули потенсиостатикии тадқиқоти хосиятҳои анодии хӯлаҳо (дастгоҳи ПИ- 50-1.1);
- коркарди математикии натиҷаҳои тадқиқот бо истифода аз пакети стандартии замима ва барномаи MS Excel ва Sigma Plot.

Дараҷаи саҳеҳият ва баррасии натиҷаҳо

Нуктаҳои асосии рисола дар конференсияҳо, симпозиумҳо ва форумҳо баррасӣ шудаанд:

Байнамилалӣ: XIV Международной научной конференции студентов и молодых ученых «GYLYM JÁNE BILIM - 2019». Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилёва, (г. Астана, 2019); XXI Международной научно-практической конференции «Металлургия: технологии, инновации, качество». Сибирский государственный индустриальный университет (г. Новокузнецк, 2019); Международной научно-практической конференции студентов, магистрантов, соискателей и учёных «Мухандис-2019». Таджикский технический университет им. М.С. Осими (г. Душанбе, 2019); IV Международной научной конференции «Вопросы физической и координационной химии», посвященной памяти д.х.н., профессоров Якубова Х.М. и Юсуфова З.Н. Таджикский национальный университет (г. Душанбе, 2019); VII Международной научно-практической конференции «ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2017» (г. Пенза, 2017); XXI Международной научно-практической конференции «Исследование различных направлений современной науки» (г. Москва, 2017); Международной конференции «Перспективы развития физической науки», посвященной памяти (80-летию) профессора Хакимова Ф.Х. Таджикский национальный университет (г. Душанбе, 2017).

Ҷумҳуриявӣ: Республиканской научно-практической конференции «Актуальные вопросы дифференциальных уравнений, математического анализа, алгебры и теории чисел и их приложения». Российско-Таджикский (Славянский) университет (г. Душанбе, 2019); Республиканской научно-практической конференции (с международном участием) «Применение инновационных технологий в преподавании естественных дисциплин в СОШ и ВУЗах» и «Инновация в преподавании естественных наук», посвященной 150-летию периодической таблицы химических элементов Д.И. Менделеева. Таджикский национальный университет (г. Душанбе, 2019); Республиканской научно-практической конференции «Наука и техника для устойчивого развития» (г. Душанбе, 2018); Республиканской научно-практической конференции «Стратегия и аспекты развития горной промышленности

Республики Таджикистан». Филиал НИТУ «МИСиС» в г. Душанбе (г. Душанбе, 2017); Научно-практическом семинаре «Наука-производству», посвященной 100- летию НИТУ «МИСиС» (г. Турсынзаде, 2017).

Навғониҳои илмии таҳқиқот:

- Муносиб кардани асосҳои қонунияти таъғирёбии гармиғунҷоиш ва функцияҳои термодинамикии (энталпия, энтропия, энергияи Гиббс) хӯлаи АЖ5К10 бо калсий, стронсий ва барий ҷавҳаронидашуда, вобаста аз ҳарорат ва миқдори элементҳои ҷавҳарӣ. Маълум гардида, ки бо зиёдшавии ҳарорат гармиғунҷоиш, энталпия ва энтропияи хӯлаҳои АЖ5К10 бо калсий, стронсий ва барий меафзояд ва бузургии энергияи Гиббс паст мешавад. Бо зиёдшавии миқдори элементҳои ҷавҳарӣ бузургии гармиғунҷоиш ва функцияҳои термодинамикий паст мешавад;

- Таҳқиқот нишон дод, ки бо зиёдшавии ҳарорат суръати оксидшавии хӯлаҳои АЖ5К10 бо калсий, стронсий ва барий ҷавҳаронидашуда, дар ҳолати саҳтӣ меафзоянд. Доимии суръати оксидшавӣ тартиби $10^{-4} \cdot \text{кг}/\text{м}^2 \cdot \text{с}^{-1}$ доро мебошад. Муқаррар карда шудааст, ки оксидшавии хӯлаҳои АЖ5К10 бо калсий, стронсий ва барий ҷавҳаронидашуда ба қонуни гипербола итоат менамояд;

- Бо усули потенсостатикӣ дар речай потенсиодинамикий ҳангоми суръати тобиши патенсиал ($2 \text{ мВ}/\text{с}$) муқаррар карда шудааст, ки иловаҳои унсурҳои ҷавҳаронӣ то 1.0% - и вазн ба коррозия устувории хӯлаи АЖ5К10 – ро аз 50% то 80% зиёд мекунанд. Дар ин ҳолат потенсиалҳои ба коррозия устувори хӯлаи аввалий ба самти мусбат ва потенсиалҳои питтингҳосилкуниӣ ва репассиватсионӣ ба самти манфии тири ордината майл мекунанд. Ҳангоми гузаштан аз хӯлаҳои бо калсий ҷавҳаронидашуда ба хӯлаҳои бо стронсий ҷавҳаронидашуда, устуворӣ ба коррозия меафзояд ва ба хулаҳои бо барий ҷавҳаронидашуда бошад, паст мешаванд (иловаи хӯлаҳои 1.0% - и вазн).

Аҳамияти назариявии тадқиқот. Дар диссертатсия ҷанбаҳои назариявии тадқиқот: исботи таъсири сохторҳо, вобастагии ҳароратии гармиғунҷоиш ва тағйирёбии функцияҳои термодинамикий, қонуниятҳои тағйирёбии тавсифоти коррозионӣ-электрохимиявӣ, кинетикий ва энергетикии хӯлаи алюминии АЖ5К10 бо калсий, стронсий ва барий; муҳитҳои коррозионӣ ва концентратсияҳои иловаҳои модифитсиронӣ ба устувории коррозионӣ ва оксидшавии хӯлаи алюминии АЖ5К10 баён шудааст.

Аҳамияти амалии таҳқиқот муқаррар намудани коркарди хӯлаҳои нав ва бо роҳи металлургӣ баланд бардоштани ба коррозия устувории хӯлаи алюминии АЖ5К10 бо калсий, стронсий ва барий ҷавҳаронидашуда, бо нахустпантҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳифз карда шудаанд.

Барои ҳимояи пешниҳод карда мешавад:

- натиҷаҳои тадқиқи вобастагиҳои ҳароратии гармиғунҷоиш ва тағйирёбии функцияҳои термодинамикии хӯлаи алюминии АЖ5К10 бо калсий, стронсий ва барий ҷавҳаронидашуда;

- параметрҳои кинетикий ва энергетикии раванди оксидшавии хӯлаи алюминии АЖ5К10 бо калсий, стронсий ва барий ҷавҳаронидашуда, инчунин

механизми оксидшавии онҳо. Натиҷаҳои муайянсозии маҳсулоти оксидшавии хӯлаҳо ва муайян кардани нақши онҳо дар ташаккули механизми оксидшавӣ;

- вобастагии характеристикаи анодӣ ва суръати коррозияи хӯлаи алюминии АЖ5К10 бо калсий, стронсий ва барий ҷавҳаронидашуда аз концентратсияи элементи модифитсирунанда, дар муҳити электролитии NaCl.

- таркиби хоси хӯлаҳо, ки бо оксидшавии пастарин фарқ мекунанд ва ба коррозия устуворанд, ба сифати маводи анодӣ барои тайёр кардани протекторҳо ҳангоми муҳофизати конструксияҳои пӯлодӣ аз коррозия аҳамият доранд.

Саҳми шахсии муаллиф дар таҳлили маълумоти маъмули илмӣ, дар гузориши масъала ва ҳалли масъалаҳои тадқиқот, омодакунӣ ва гузаронидани тадқиқоти таҷрибавӣ дар шароити лабораторӣ, таҳлил ва коркарди натиҷаҳои ба даст оварда, муайян намудани масъалаҳои асосӣ ва таҳияи хулосаҳои рисола мебошад.

Интишорот: Аз рӯйи мавзӯи диссертатсия 6 мақолаи илмӣ дар маҷаллаҳои аз тарафи КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон тавсияшуда ва 13 мақола дар маводи конференсияҳои ҷумҳуриявӣ ва байнамиллалӣ нашр шуда, 2 нахустпантси Ҷумҳурии Тоҷикистон гирифта шудааст.

Соҳтор ва ҳаҷми рисола. Рисола аз муқаддима, ҷор боб, хулоса ва иловаҳо иборат аст. Рисола аз 132 саҳифаи компьютерӣ, ки 32 ҷадвал, 66 расм, ва 106 феҳрасти адабиёти истифодашуда ба муқова оварда шудааст.

Дар муқаддима масъалаҳои марбут ба кор ва муаммоҳои атрофи он сухан рафта, муҳимиёти интиҳоби мавзӯъ ва соҳтори он кушода шудаанд.

Дар боби аввали маълумот оиди соҳторҳосилкунии хӯлаҳои алюминий бо оҳан, силитсӣ, калсий, стронсий ва барий; хосиятҳои гармию физикавии алюминий, оҳан, силитсӣ, калсий, стронсий ва барий; муҳимиёти оксидшавӣ ва рафтори коррозионӣ-электрохимиявии хӯлаҳои алюминий бо оҳан, силитсӣ, калсий, стронсий ва барий дар муҳитҳои гуногун қайд карда шудааст. Аз иттилооти адабиётҳои таҳлил намуда маълум мегардад, ки хосиятҳои гармию физикавии алюминий, оҳан, силитсӣ, калсий, стронсий ва барий хуб омӯхта шуд. Оиди хосиятҳои физикавию рафтори коррозионии электрохимиявӣ ва оксидшавии хӯлаи АЖ5К10 бо калсий, стронсий ва барий ҷавҳаронидашуда дар адабиётҳо маълумот мавҷуд набуд.

Ҳамин тарик, аз сабаби набудани маълумот оиди хосиятҳои физико-химиявии хӯлаи алюминии АЖ5К10 бо иловаҳои калсий, стронсий ва барий ба сифати мавзӯи рисолаи доктории мазкур маҳз ин масъаларо интиҳоб намудем.

Дар боби дуюм натиҷаи тадқиқоти вобастагии ҳароратии гармиғунҷоиш ва тағйирёбии функсияҳои термодинамикии хӯла алюминий АЖ5К10 бо металҳои шиқорзамини Ҷ5К10 оварда шудаанд.

Боби сеюм ба масъалаҳои омӯзиши амалии кинетикаи оксидшавии хӯлаи алюминии АЖ5К10 бо иловаҳои калсий, стронсий ва барий дар ҳолати саҳти бахшида шудааст.

Дар боби чорӯм натиҷаҳои тадқиқоти потенсиостатикии хӯлаи алюминии АЖ5К10 бо иловаҳои калсий, стронсий ва барий дар муҳити электролитии NaCl оварда шудаанд.

Рисолаи мазкур бо хулосаҳои умумӣ аз натиҷаҳои корӣ анҷом дода шуда ва феҳристи адабиёти истифодашуда ва иловаҳо (замимаҳо) ба итном мерасад.

МАЗМУНИ АСОСИИ РИСОЛА

ВОБАСТАГИИ ҲАРОРАТИ ГАРМИҒУНЧОИШ ВА ТАҒИЙИРЁБИИ ФУНКСИЯҲОИ ТЕРМОДИНАМИКИИ ХӮЛАИ АЛЮМИНИИ АЖ5К10 БО ИЛОВАИ КАЛСИЙ, СТРОНСИЙ ВА БАРИЙ, ҶАВҲАРОНИДАШУДА

Барои ҷен кардани гармиғунҷоиши хӯлаҳои металлӣ аз қонуни хунуккунии Нютон–Рихман истифода бурда шуд. Тибқи он ҳама гуна ҷисми ҳарораташ аз ҳарорати муҳит баланд, ҳатман хунук мешавад, ки суръати он аз коэффициенти гармидиҳӣ ва бузургии гармиғунҷоиши ҷисм вобаста мебошад.

Ҳисоби гармиғунҷоиши вобастаги дорад аз муодилаҳои нишондодашуда.

Микдори гармии талафшудаи ҳаҷми dV -и металл дар вақти $d\tau$, баробар аст

$$\delta Q = C_P^0 \cdot p \cdot d\tau \cdot dV, \quad (1)$$

дар ин ҷо дар ин ҷо C_P^0 - гармиғунҷоиши ҳоси металл, ρ - зичии металл, T - ҳарорати намуна (дар ҳамаи нуқтаҳои намуна якхел қабул карда мешавад, ҷонки андозаҳои ҳаттии ҷисм кам ва гармиғузаронандагии металл зиёд аст).

Бузургии δQ -ро ҳисоб намудан мумкин аст, илова бар ин аз рӯи қонуни Нютон–Рихман:

$$\delta Q = \alpha(T - T_0) \cdot dS \cdot d\tau, \quad (2)$$

дар ин ҷо dS – элементи сатҳ, T_0 – ҳарорати муҳити атроф, α – зариби гармидиҳӣ.

Ибораҳои (1) ва (2)-ро баробар намуда, ҳосил мекунем

$$C_P^0 \cdot p \cdot d\tau \cdot dV = \alpha(T - T_0) \cdot dS \cdot d\tau. \quad (3)$$

Микдори гармие, ки сатҳи ҳаҷми намунаро талаф мекунад, баробар аст:

$$Q = \int_V C_P^0 \cdot p \cdot d\tau \cdot dV = \int_S \alpha(T - T_0) \cdot dS \cdot d\tau. \quad (4)$$

Фарз карда мешавад, ки C_P^0 , ρ ва $\frac{dT}{d\tau}$ аз меҳвари нуқтаҳои ҳаҷм вобаста нест, α , T ва T_0 -и намуна аз меҳвари нуқтаҳои сатҳи намуна вобаста набуда, ҷонин навишта мешавад:

$$C_P^0 \cdot p \cdot V \frac{dT}{d\tau} = \alpha(T - T_0)S, \quad (5)$$

ё ин ки,

$$C_P^0 \cdot m \frac{dT}{d\tau} = \alpha(T - T_0)S, \quad (6)$$

дар ин ҷо V – ҳаҷми сатҳи намуна ва $\rho \cdot V$ – масса, S – масоҳати сатҳи ҳамаи намуна.

Таносуби (6) барои ду намунаҳои андозаи якхеладошта ҳангоми дурустии $S_1 - S_2$, $T_1 - T_2$, $\alpha_1 - \alpha_2$ ҷонин навишта мешавад:

$$C_{P_1}^0 = C_{P_2}^0 \cdot \frac{m_2}{m_1} \cdot \frac{\left(\frac{dT}{d\tau} \right)_2}{\left(\frac{dT}{d\tau} \right)_1} = C_{P_2}^0 \frac{m_2}{m_1} \cdot \frac{\left(\frac{\Delta T}{\Delta \tau} \right)_2}{\left(\frac{\Delta T}{\Delta \tau} \right)_1}. \quad (7)$$

Пайгирана, вазни намунаҳо m_1 ва m_2 -ро дониста, суръати хунукшавии онҳо ва гармиғунчиши хоси $C_{P_1}^0$, суръати хунукшавӣ ва гармиғунчиши хоси $C_{P_2}^0$ -ро аз муодилаи зерин ҳисоб намудан мумкин аст:


$$C_{P_2}^0 = C_{P_1}^0 \frac{m_2}{m_1} \cdot \frac{\left(\frac{dT}{d\tau} \right)_1}{\left(\frac{dT}{d\tau} \right)_2}, \quad (8)$$

дар ин чо $m_1 = \rho_1 V_1$ – вазни намунаи якум, $m_2 = \rho_2 V_2$ – вазни намунаи дуюм, $\left(\frac{dT}{d\tau} \right)_1, \left(\frac{dT}{d\tau} \right)_2$ – суръати хунукшавии намунаҳо ҳангоми ҳарорати додашуда.

Барои муайян намудани суръати хунукшавӣ, қаҷхаттаи хунукшавии намунаҳои додашударо месозанд. Қаҷхаттаи хунукшавӣ, вобастагии ҳарорати намуна аз вакт ҳангоми хунук намудани он дар ҳавои беҳаракат мебошад.

Ҳӯлаи алюминий бо оҳан, силитсӣ ва металлҳои ишқорзамини дар оташдонҳои қушодаи шаҳтавӣ тамғаи СШОЛ дар ҳароратҳои то $850 - 900$ °C, лигатураи алюминий бо 10 % массавӣ металлҳои ишқорзамини барои ҳӯлаи АЖ5К10 ҳосил карда шудааст. Назорати таркиби элементҳои ҳӯла дар Маркази озмоишгоҳи КВД «ТАлКО» санҷида шуда, ки аз он шихтаҳо ҳӯла ҳосил карда шудааст. Таҳқиқот нишон дода шудааст, ки фарқи массаҳо аз 1% зиёд мешуд, ин намунаҳо аз нав гудохта мешудаанд. Лигатура пешакӣ, дар қӯраҳои вакуумии муқовиматӣ гудохта шудааст. Аз ҳӯлаҳои гудохта, бо усули рехтагарӣ дар қолабҳои графитӣ намунаҳои диаметрашон 16 мм ва дарозиашон 30 мм барои омӯзиши гармиғунчиш тайёр карда шуд. Гармиғунчиши ҳӯлаи АЖ5К10 бо қалсий, стронсий ва барий ҷавҳаронида шуда, дар речаяи “хунукшавӣ” омӯхта шудааст.

Ченқунигармиғунчиш дар дастгоҳе гузаронида шуд, ки тарҳи он дар расми 1 оварда шудааст. Дастгоҳ аз ҷузъҳои зерин иборат аст: қӯраи барқии (3) ба пояи (6) маҳкам карда шудааст, ки метавонад ба боло ва поён давр занад (ақрабак самти даврзаниро нишон медиҳад). Намуна (4) ва этalon (5) (ки чой иваз карда метавонанд) силиндри дарозиаш 30 мм ва диаметраш 16 мм мебошад. Ба сӯроҳии як нӯги намуна термопараҳо гузошта мешавад. Охири термопараҳо ба ҳароратсанҷҳои рақамии «Digital Multimeter DI9208L» (7, 8 ва 9) васл шудаанд.



Расми 1 – Даствоҳ барои муайянкуни гармиғунҷоиши чисмҳои саҳт дар речай «хунуккунӣ»: 1-автотрансформатор; 2-ҳарорат танзимкунанда; 3- қӯраи барқӣ; 4-намунаи ченшаванд; 5-эталон; 6-пояи қураи барқӣ; 7-ҳароратсанчи рақамии намуна; 8-ҳароратсанчи рақамии этalon; 9-ҳароратсанчи рақамии таъйиноти умумӣ; 10-асбоби қайдкунанда (компьютер).

Қӯраи барқӣ тавассути автотрансформатор (1) ба кор дароварда, ҳарорати заруриро бо ёрии танзимкунандаи ҳарорат (2) чен карда мешавад. Аз рӯйи нишондоди ҳароратсанчи рақамии «Digital Multimeter DI9208L» қимати ҳарорати аввала ба қайд гирифта мешавад. Намунаи ва эталонро ба гармкунаки ворид намуда, то ҳарорати зарурӣ гарм карда, ҳароратро бо нишондоди ҳароратсанчи рақамии «Digital Multimeter DI9208L», ки бо компютери (10) васл шудааст, назорат карда мешавад. Баъдан намунаи ченшаванд ва эталонро дар як вақт аз дохили қӯраи барқӣ берун карда, аз ҳамон лаҳза камшавии ҳарорат ба қайд гирифта мешавад. Нишондоди ҳароратсанҷои рақамии дар компютер (10) дар давоми вақти мушоҳида (10 s) сабт карда мешавад. Дар таҷриба температураи намуна ва эталон то ҳарорати хонагӣ 35°C хунук карда мешаванд.

Натиҷаи тадқиқотҳо бо истифода аз барномаҳои компютерии «MSExcel» истифода шудааст. Барои соҳтани графикҳо бо истифода аз барномаҳои компютерии «Sigma Plot» коркард карда шудаанд. Дар ин қиматҳо коэффициенти коррелятсия ба $R_{\text{corr}} = 1,0 \div 0,9507$ баробар мешавад. Барои ҳисоб кардани ҳарорат бо истифодаи аз ҳароратсанчи рақамӣ, ки бо асбоби қайдкунанда (компютер) васл шудааст, назорат карда, монанди ҷадвал нишон дода мешавад. Фосилаи муваққатии ба қайд гирифташудаи ҳарорат 10 сонияро ташкил дод. Ҳатогии нисбии ченкуни ҳарорат дар фосилаи аз 40°C то $400^{\circ}\text{C} \pm 1\%$ ва дар фосилаи зиёда аз $400^{\circ}\text{C} \pm 2.5\%-ро$ ташкил дод. Ҳатогии ченкуни гармиғунҷоиши хос аз рӯи усули пешниҳодшуда аз 4% зиёд намешавад.

Натиҷаҳои вобастагии ҳарорат аз вақти хунукшавии бо муодилаи муҳим тавсиф дода мешавад:


$$T = ae^{-b\tau} + pe^{-k\tau}, \quad (9)$$

дар ин чо а b , p , k – доимиҳо барои намунаи додашуда, τ – вақти хунукшавӣ.


Вобаста ба муодилаи (9) бо τ , муодила барои муайян намудани суръати хунуккунии ҳӯлаҳоро дар намуди зерин ҳосил мекунем:

$$\frac{dT}{d\tau} = -abe^{-b\tau} - pke^{-k\tau}. \quad (10)$$

Бо ин муодила натиҷаҳои суръати хунукшавии эталон ва намунаҳои ҳӯлаи АЖ5К10 бо калсий, стронсий ва барий ҷавҳаронида шуда ҳисоб карда шудааст. Омӯзиши нақшаи ҳароратӣ хунукшавии намунаҳои ҳӯлаҳо аз вақт, дар расми 2 оварда шудааст. Раванди хунукшавӣ дар тамоми намунаҳо пайи ҳам хастанд ва ҳарорат ҳамавақт паст мешавад. Дар ҳолати қаҷхаттаи суръати хунукшавии намунаҳо аз ҳӯлаи АЖ5К10 бо калсий ҷавҳаронида шуда ҳарорат нигоҳ дошта нашудааст, вобастаги дорад аз гузариши вазавӣ ё ин ки табдил ёфтанд.



Расми 2 – Вобастагии ҳарорат аз суръати хунукшавии намунаҳои ҳӯлаи АЖ5К10 бо калсий ва эталон



Расми 3 – Вобастагии ҳароратии суръати хунукшавии намунаҳои ҳӯлаи АЖ5К10 бо калсий ва эталон

Ҷадвали 1 – Қимати зарибҳои a , b , p , k , ab , pk дар муодилаи (9) барои ҳӯлаи АЖ5К10 бо калсий ҷавҳаронида шуда ва эталон

Микдори калсий дар ҳӯлае, %-и вазн	a, K	$b \cdot 10^{-3}, c^{-1}$	ρ, K	$k \cdot 10^{-5}, c^{-1}$	$a \cdot b, K \cdot c^{-1}$	$pk \cdot 10^{-2}, K \cdot c^{-1}$
Ҳӯлаи АЖ5К10 (1)	488,57	6,64	309,43	5,30	3,25	1,64
(1)+0,05%Ca	494,58	6,59	311,79	5,80	3,26	1,81
(1)+0,1%Ca	503,26	7,14	313,81	5,20	3,60	1,63
(1)+0,5%Ca	503,44	7,29	325,14	6,40	3,67	2,08
(1)+1,0%Ca	498,91	7,24	314,21	5,39	3,61	1,69
Эталон (Cu тамғаи М00)	481,34	6,48	329,32	8,12	3,12	2,67

Каçхаттаи суръати хунукшавии хұлаçо вобастаги аз ҳарорат, дида мешавад дар расми 3. Қимати зарибхой a, b, p, k, ab, pk дар муодилаи (9) барои хұлаçои таҳқиқардашуда дар қадвали 1 оварда шудаанд. Ҳисоби суръати хунукшавии намунаçо дар муодилаи (9) оварда шудааст.

Барои ҳисоби гармиғунчиши хоси хұлаи АЖ5К10 бо калсий муодилаи (8) истифода бурда шудааст. Натицаҳои ҳисоб нишон медиҳад, ки вобастагии полиноми ҳароратии гармиғунчиши хоси хұлаи АЖ5К10 бо калсий ва этalon (Су тамғай M00) бо муодилаи намуди (11) навишта мешавад:

$$C_p^0 = a + bT + cT^2 + dT^3. \quad (11)$$

Қимати зарибхой муодилаи (10) дар қадвали 2 оварда шудааст.

Ҷадвали 2 – Қимматҳои коэффициентҳои a, b, c, d дар муодилаи (11) барои хұлаçои АЖ5К10 ки бо калсий модификатсия шудааст ва этalon

Миқдори калсий дар хұла, %-и вазн	a , $\text{Ч}/\text{кг}\cdot\text{К}$	$b \cdot 10^{-2}$, $\text{Ч}/\text{кг}\cdot\text{К}^2$	$c \cdot 10^{-5}$, $\text{Ч}/\text{кг}\cdot\text{К}^3$	$d \cdot 10^{-8}$, $\text{Ч}/\text{кг}\cdot\text{К}^4$	Зариби коррелятсионӣ R, %
Хұла АЖ5К10 (1)	-4,0493	2,95	-5,3	3,13	0,9570
(1)+0,05%Ca	-3,8881	2,83	-5,1	2,95	0,9599
(1)+0,1%Ca	-4,3605	3,11	-5,6	3,26	0,9507
(1)+0,5%Ca	-4,5189	3,15	-5,6	3,2	0,9568
(1)+1,0%Ca	-4,5015	3,18	-5,7	3,37	0,9509
Эталон (Су тамғай M00)	0,3245	0,0275	-0,0287	0,0142	1,0000

Ҷадвали 3 – Вобастагии ҳароратии гармиғунчиши хоси ($\text{кЧ}/\text{кг}\cdot\text{К}$) хұлаçои АЖ5К10 бо калсий модификатсияшуда ва этalon

Миқдори калсий дар хұла, %-и вазн	T, К					
	300	400	500	600	700	800
Хұла АЖ5К10 (1)	0,8488	1,2259	1,2882	1,2235	1,2196	1,4643
(1)+0,05%Ca	0,8399	1,2159	1,2869	1,2299	1,2219	1,4399
(1)+0,1%Ca	0,8187	1,2219	1,2895	1,2171	1,2003	1,4347
(1)+0,5%Ca	0,7821	1,2171	1,3061	1,2411	1,2141	1,4171
(1)+1,0%Ca	0,7734	1,1753	1,2360	1,1577	1,1426	1,3929
Эталон (Су тамғай M00)	0,3850	0,3977	0,4080	0,4169	0,4251	0,4335

Дар қадвали 3 натицаҳои вобастагии гармиғунчиши хоси хұлаи АЖ5К10 бо калсий модификатсия шуда ва этalon, баъд аз ҳар 100 К ҳисоб карда шудааст. Дида мешавад, ки таҳқиқоти ҳудуди ҳарорат вобастаги аз ҳарорат гармиғунчиши хұлаи АЖ5К10 бо калсий модификатсия шуда меафзорят, бо зиёдшавии миқдори калсий паст мешавад.

Чадвали 4 – Вобастагии ҳароратии тағийирёбии функцияи термодинамикии хӯлаҳои АЖ5К10, ки бо қалсий ва этalon

Микдори қалсий дар хӯла, %-и вазн	$[H^0(T) - H^0(T_0^*)]$, кЧ/кг барои хӯлаҳо					
	300 К	400 К	500 К	600 К	700 К	800 К
Хӯла АЖ5К10 (1)	1,560	108,701	236,247	362,108	482,973	614,314
(1)+0,05%Ca	1,535	106,988	232,915	357,568	476,895	604,548
(1)+0,1%Ca	1,504	107,145	234,697	360,379	479,970	608,812
(1)+0,5%Ca	1,435	105,079	233,322	361,165	482,809	611,652
(1)+1,0%Ca	1,420	102,541	225,106	345,107	458,753	582,474
Эталон (Cu тамғаи M00)	0,712	39,869	80,168	121,419	163,517	206,442
$[S^0(T) - S^0(T_0^*)]$, кЧ/кг·К барои хӯлаҳо						
Хӯла АЖ5К10 (1)	0,005	0,311	0,595	0,825	1,011	1,186
(1)+0,05%Ca	0,005	0,308	0,590	0,819	1,004	1,175
(1)+0,1%Ca	0,005	0,306	0,591	0,820	1,004	1,176
(1)+0,5%Ca	0,005	0,300	0,586	0,819	1,007	1,178
(1)+1,0%Ca	0,005	0,293	0,566	0,785	0,960	1,125
Эталон (Cu тамғаи M00)	0,002	0,115	0,205	0,280	0,345	0,402
$[G^0(T) - G^0(T_0^*)]$, кЧ/кг барои хӯлаҳо						
Хӯла АЖ5К10 (1)	-0,005	-15,635	-61,352	-132,806	-224,857	-334,655
(1)+0,05%Ca	-0,018	-16,219	-62,250	-133,876	-226,008	-335,649
(1)+0,1%Ca	-0,005	-15,317	-60,556	-131,537	-223,006	-331,952
(1)+0,5%Ca	-0,004	-14,905	-59,559	-130,257	-221,819	-331,039
(1)+1,0%Ca	-0,004	-14,611	-57,960	-125,980	-213,505	-317,695
Эталон (Cu тамғаи M00)	-0,002	-6,107	-22,243	-46,586	-77,903	-115,311

* $T_0 = 298,15$ К.

Барои ҳисоб намудани вобастагиҳои ҳароратии тағийирёбии энтальпия, энтропия ва энергияи Гиббси хӯлаҳо формулаҳои (12)-(14) аз интегралҳои муодилаи (10) истифода бурда шуд:

$$[H^0(T) - H^0(T_0)] = a(T - T_0) + \frac{b}{2}(T^2 - T_0^2) + \frac{c}{3}(T - T_0^3) + \frac{d}{4}(T^4 - T_0^4); \quad (12)$$

$$[S^0(T) - S^0(T_0)] = a \ln \frac{T}{T_0} + b(T - T_0) + \frac{c}{2}(T^2 - T_0^2) + \frac{d}{3}(T^3 - T_0^3); \quad (13)$$

$$[G^0(T) - G^0(T_0)] = [H^0(T) - H^0(T_0)] - T[S^0(T) - S^0(T_0)], \quad (14)$$

где $T_0 = 298,15$ К.

Натиҷаҳои ҳисобкуни вобастагии ҳароратии тағийирёбии функцияҳои термодинамикий аз рӯи формулаҳои (12)-(14) барои хӯлаҳои АЖ5К10, ки бо қалсий модификатсия шудааст ва этalon баъд аз ҳар 100К дар ҷадвали 4 оварда шудаанд.

Чадвали 5 – Гармиғунчиши хоси хұлақои АЖ5К10 бо 1,0 % массавй калсий, стронсий, барий ва эталон вобаста аз ҳарорат

Микдори МИЗ дар хұла, %-и вазн	Т, К					
	300	400	500	600	700	800
Хұла АЖ5К10 (1)	0,8488	1,2259	1,2882	1,2235	1,2196	1,4643
(1)+1,0%Ca	0,7734	1,1753	1,2360	1,1577	1,1426	1,3929
(1)+1,0%Sr	0,7579	1,1702	1,2421	1,1710	1,1543	1,3894
(1)+1,0%Ba	0,7582	1,1573	1,2176	1,1389	1,1210	1,3637
Эталон (Су тамғаи M00)	0,3850	0,3977	0,4080	0,4169	0,4251	0,4335

Чадвали 6 – Тағийирёбии энтальпия, энтропия ва энергияи Гиббси хұлақои АЖ5К10 бо 1,0 % массавй МИЗ ва эталон вобаста аз ҳарорат

Микдори МИЗ дар хұла, %-и вазн	$[H^0(T) - H^0(T_0^*)]$, кЧ/кг барои хұлақо					
	300 К	400 К	500 К	600 К	700 К	800 К
Хұла АЖ5К10 (1)	1,560	108,701	236,247	362,107	482,973	614,314
(1)+1,0%Ca	1,420	102,541	225,106	345,107	458,753	582,474
(1)+1,0%Sr	1,391	101,455	224,084	345,108	460,098	584,362
(1)+1,0%Ba	1,429	102,900	225,676	345,867	459,563	582,834
Эталон (Су тамғаи M00)	0,712	39,869	80,168	121,419	163,517	206,442
$[S^0(T) - S^0(T_0^*)]$, кЧ/кг·К для барои хұлақо						
Хұла АЖ5К10 (1)	0,0052	0,3108	0,5952	0,8249	1,0112	1,1862
(1)+1,0%Ca	0,0047	0,2929	0,5661	0,7851	0,9604	1,1252
(1)+1,0%Sr	0,0047	0,2897	0,5630	0,7839	0,9612	1,1268
(1)+1,0%Ba	0,0048	0,2939	0,5677	0,7870	0,9623	1,1266
Эталон (Су тамғаи M00)	0,0024	0,1149	0,2048	0,2800	0,3449	0,4022
$[G^0(T) - G^0(T_0^*)]$, кЧ/кг для с барои хұлақо						
Хұла АЖ5К10 (1)	-0,005	-15,635	-61,352	-132,806	-224,857	-334,655
(1)+1,0%Ca	-0,004	-14,611	-57,960	-125,980	-213,505	-317,695
(1)+1,0%Sr	-0,004	-14,413	-57,425	-125,218	-212,725	-317,050
(1)+1,0%Ba	-0,004	-14,675	-58,154	-126,346	-214,067	-318,430
Эталон (Су тамғаи M00)	-0,002	-6,107	-22,243	-46,586	-77,903	-115,311

* $T_0 = 298,15$ К.

Дар қадвалҳои 5, 6 натижаҳои тадқиқоти хосиятҳои теплофизикӣ ва тағийирёбии функцияҳои термодинамикии хұлақои алюминий АЖ5К10, ки бо микдори чоркомпонентаи калсий, стронсий ва барий модифитсировандаи 1,0 % массавй доранд, оварда шудаанд.

Дида мешавад, ки ҳангоми баланд шудани ҳарорати гармиғунчиши хос (чадвали 5) ва зимни муқоисакунӣ ҳангоми гузариш аз хұлақо бо калсий ба хұлақо бо стронсий бузургихои гармиғунчиш ва зариби гаридиҳӣ афзоиш ёфта, баъдан ба хұлақо бо барий андаке кам мегардад.

Аз натижаҳои тадқиқоти хосияти гаридиҳии физикӣ ва тағийирёбии функцияҳои термодинамикии хұлақои алюминии системаи АЖ5К10 – Ca (Sr,

Ва) нишон медиҳад, ки бо баланд шудани ҳарорат гармиғунҷоиш, энталпия ва энтропияи хӯлаҳо меафзоянд, лекин энергияи Гиббс кам мешавад. Бо афзоиши концентратсияи МИЗ гармғунҷоиш, энталпия ва энтропияи хӯлаҳои АЖ5К10 кам шуда, қимати энергияи Гиббс бошад, меафзояд.

ОМӮЗИШИ КИНЕТИКАИ РАВАНДИ ОКСИДШАВИИ ХӮЛАИ АЛЮМИНИИ АЖ5К10 БО КАЛСИЙ, СТРОНСИЙ, БАРИЙ, ДАР ҲОЛАТИ САХТ

Дар ин боб омӯзиши иловаҳои тағирдиҳандаи калсий барои оксидшавии хӯлаи алюминии АЖ5К10 дида мешавад. Миқдори калсий дар хӯла 0.01-1.0 % массавӣ ташкил медиҳад. Бо усули таҷрибавӣ дар муҳити ҳаво ҳангоми ҳарорати 773, 823 ва 873 К гузаронида шуд. Ҷамбасти натиҷаи таҳқиқот дар ҷадвалҳои 7, 8 ва дар расмҳои 4-7 оварда шудааст.

Ҷадвали 7 – Параметрҳои кинетикӣ ва энергетикии раванди оксидшавии хӯлаи алюминии АЖ5К10 бо калсий, дар ҳолати саҳт


Миқдори калсий дар хӯла, %-и вазн	Ҳарорати оксидшавӣ, К	Суръати миёнаи оксидшавӣ, $\text{K} \cdot 10^4$, $\text{кг} \cdot \text{м}^{-2} \cdot \text{с}^{-1}$	Энергияи эффективии активатсияи оксидшавӣ, кҶ/молъ
0.0	773	1.42	178.0
	823	1.61	
	873	1.76	
0.01	773	1.72	170.3
	823	1.92	
	873	2.10	
0.05	773	1.90	159.7
	823	2.13	
	873	2.32	
0.1	773	2.07	142.2
	823	2.40	
	873	2.56	
0.5	773	2.28	136.5
	823	2.64	
	873	2.79	
1.0	773	2.54	120.8
	823	2.91	
	873	3.01	

Ҳисоби миқдори энергияи эффективии активатсияи оксидшавӣ хӯлаҳо нишон медиҳад, ки иловай то 1.0 % массавӣ калсий дар хӯлаҳои АЖ5К10 суръати оксидшавӣ баланд мешавад, дар инҳолат миқдори энергияи эффективии активатсияи оксидшавӣ аз 178,0 то 120,8 кҶ/молъ паст мешавад (ҷадвали 7). Агар муқоиса кунем суръати оксидшави хӯлаҳо дар як ҳарорат, мумкин аст

дидан да хұлаи алюминии АЖ5К10 бо миқдори иловаи 0.01, 0.05, 0.1, 0.5 и 1.0 % массавй калсий суръати окисления зиёд аст назар ба хұлаи АЖ5К10.

Дар муодилаи $K = g/s \cdot \Delta t$ діда мешавад, ки суръати оксидшавй хұлао аз рүйи расанды гузаштан аз аввали координат ба качхати оксидшаванды ҳисоб карда мешавад. Барои хұлаи алюминии АЖ5К10, мисол иловай 1.0 % массавй калсий суръати оксидшавй дар ҳароратҳои 773, 823 ва 873 К тағир ёфта аз $2.54 \cdot 10^{-4}$ то $3.01 \cdot 10^{-4} \text{ кг} \cdot \text{м}^{-2} \cdot \text{s}^{-1}$ зиёд мешвад. Энергияи эҳтимолии фаъолшавии оксидшавиро аз рүйи тангенси афтиши кунции рости вобастагии $\lg K - 1/T$ муайян намудем. Мисол, дар хұлаи АЖ5К10 бо иловай 1.0 % массавй калсий, ки 120.8 кЧ/мол- ро ташкил дод (Чадвали 7).


Мушоҳидаи баландшавии суръати оксидшавй намунао аз хұлао дар ҳарорат (расми 4) оварда шудааст. Оксидшавии хұлао ҳархел мегузарад. Саршавии раванди оксидшавй меафзояд. Дар 20 дақиқа раванд расида қаріб ба нол мерасад. Мушоҳидаи пайдокунии рүйпүши оксидй.



Расми 4 – Каҷхаттаи кинетикаи оксидшавии хұлаи алюминии АЖ5К10
(а) бо 0.01 %-и вазни калсий (б), дар ҳолати сахт

Дар расми 5 дар координати $(g/s)^2-t$ каҷхаттаи кинетикаи раванди оксидшавй дар хұлаи алюминии АЖ5К10 ва хұлаи иловай 0.01 % массавй калсий нишон дода шудааст. Дида мешавад, ки каҷхата дар хатын рост хоб нарафта, нишон медиҳад, ки оксидшавии хұлао ба соҳти не баробалй оварда расондааст.

Дар چадвали 8 натиҷаҳои коркарди математикии каҷхаттаҳои мураббааи раванди оксидшавии хұлаҳои системаи АЖ5К10–Са оварда шудааст. Чуноне, ки дида мешавад, полиномаҳои ҳосилкардашудаи оксидшавии хұлао дар ҳолати сахтй ба вобастагии гиперболавй итоат менамоянд, нишондиҳандай қимати n дар муодилаи $y = kx^n$, ки $n = 2 \div 3$ ташкил медиҳад.




Расми 5 – Каҷхати мураббаи кинетикаи оксидшавии хӯлаи алюминии АЖ5К10(а) бо 0.01 %-и вазни калсий (б), дар ҳолати саҳт

Ҷадвали 8 – Натиҷаҳои коркарди каҷхати оксидшавии хӯлаи алюминии АЖ5К10 бо калсий, дар ҳолати саҳт


Миқдори калсий дар хӯла, %-и вазн	Ҳарорати оксидшавӣ, К	Полиномаҳои каҷхати оксидшавии хӯлаҳо	Коэффициенти корреляционӣ, R, %
0.0	773	$y = 0,3 \cdot 10^{-5}x^4 + 0,000x^3 - 0,054x^2 + 1,420x$	0,988
	823	$y = 0,001x^3 - 0,062x^2 + 1,609x$	0,991
	873	$y = 0,3 \cdot 10^{-5}x^4 + 0,000x^3 - 0,059x^2 + 1,736x$	0,996
0.01	773	$y = -0,1 \cdot 10^{-5}x^4 + 0,001x^3 - 0,064x^2 + 1,379x$	0,984
	823	$y = 0,001x^3 - 0,063x^2 + 1,509x$	0,992
	873	$y = 0,001x^3 - 0,064x^2 + 1,646x$	0,997
0.05	773	$y = 0,001x^3 - 0,061x^2 + 1,328x$	0,992
	823	$y = 0,000x^3 - 0,058x^2 + 1,755x$	0,990
	873	$y = 0,000x^3 - 0,059x^2 + 1,565x$	0,996
0.1	773	$y = 0,001x^3 - 0,060x^2 + 1,324x$	0,994
	823	$y = 0,001x^3 - 0,060x^2 + 1,574x$	0,995
	873	$y = 0,000x^3 - 0,061x^2 + 1,755x$	0,993
0.5	773	$y = 0,001x^3 - 0,060x^2 + 1,347x$	0,990
	823	$y = 0,001x^3 - 0,065x^2 + 1,575x$	0,992
	873	$y = 0,000x^3 - 0,062x^2 + 1,765x$	0,995
1.0	773	$y = 0,001x^3 - 0,057x^2 + 1,367x$	0,993
	823	$y = 0,001x^3 - 0,065x^2 + 1,582x$	0,995
	873	$y = 0,001x^3 - 0,057x^2 + 1,367x$	0,993

Дар расми 6 пешниҳодшуда изохрони оксидшавии хӯлаҳо ҳангоми 10 ва 20 дақиқаи оксидшавӣ ва ҳарорати 773К оварда шудааст. Ҷиҳеле, ки аз расм дида мешавад бо зиёдшавии миқдори калсий ғафшавии хӯлаҳо зиёд шуда қимати энергияи эҳтимолии фаъолшавии оксидшавӣ кам мешавад.

Вобастагии $\lg K - 1/T$ (расми 7) барои хӯлаи алюминии АЖ5К10, ки бо иловаи калсий чавҳаронида шудааст. Миқдори минималии энергияи активатсияи (120.8 кЧ/моль) муквофиқ ба хулаи иловаи 1.0 % массавӣ калсий иборат мебошад. Суръати оксидшавии хӯлаи зикршудаи балантарин $3.01 \cdot 10^{-4}$ $\text{кг} \cdot \text{м}^{-2} \cdot \text{с}^{-1}$ дар ҳарорати 873 К баробар аст. Дигар хӯлаҳо назар ба ин хӯла суръати оксидшавӣ кам аст.



Расми 6 – Изохрони оксидшавии хӯлаи АЖ5К10 бо калсий дар ҳарорати 773 К.



Расми 7 – Вобастагии $\lg K$ из $1/T$ барои хӯлаи АЖ5К10 (1) бо калсий, %-и вазн: 0.01(2); 0.05 (3); 0.1 (4); 0.5 (5); 1.0 (6).

Бо ҳамин монанд кинетикаи оксидшавии хӯлаи АЖ5К10 бо Ca, Sr и Ba дар андозаи гуногун чавҳаронида шудааст, дар ҷадвали 9 оварда шудаанд.

Ҷадвали 9 – Қиматҳои муқоисавии энергияи активатсияи раванди оксидшавии хӯлаи алюминии АЖ5К10 бо калсий, стронций ва барий

Миқдори МИЗ дар хӯла, %-и вазн	Энергияи эффективии активатсия, кЧ/мол					
	Иловаҳо, %-и вазн					
	0.0	0.01	0.05	0.1	0.5	1.0
Ca	178.0	170.3	159.7	142.2	136.5	120.8
Sr	178.0	161.8	149.9	134.5	123.3	110.1
Ba	178.0	147.5	131.3	118.8	109.1	98.5

Аз ҷадвал дида мешавад, ки ҳангоми гузаштан аз хӯлаи бо калсий ба хӯлаи бо барий модификатсияшуда бузургии энергияи эффективии активатсия кам мешавад, яъне устувории хӯлаҳо ба оксидшавии баландҳарорат паст мешавад. Ин ҳама дар ҳосияти металлҳои ишқорзаминиӣ, ки дар гурӯҳи аз калсий ба барий назари химиявӣ фаъол аст, дида мешавад.

**ТАХҚИҚОТИ ПОТЕНСИОДИНАМИКИИ РАФТОРИ АНОДИИ ХЎЛАИ
АЛЮМИНИИ АЖ5К10 АЖ5К10 БО ИЛОВАИ КАЛСИЙ, СТРОНСИЙ ВА
БАРИЙ, ЧАВҲАРОНИДАШУДА,
ДАР МУҲИТИ ЭЛЕКТРОЛИТИИ NaCl**

Дар қолиби рехтагарии графитӣ меҳварҳои металлии (стержни) диаметри 8мм ва дарозии 140мм рехта ба даст оварда шуд. Қисми ғайрикории намунаҳоро бо қатрон (омехтаи 50% канифол ва 50% парафин) изолятсия намудем. Ба сифати сатҳи корӣ паҳлуи электрод хизмат расонид. Пеш аз ғутонидани намуна ба маҳлули корӣ қисми паҳлуи, нӯги намунаро бо қофази сунбода сайқал дода, тамиз намуда, бодикӯат бо спирт ўстиста пас аз он ба маҳлули электролити NaCl барои таҳқиқот воридонида шуд. Ҳарорати маҳлул дар ячейка 20°C ба таври доимӣ бо ёрии термостати MLШ-8 нигоҳ дошта шуд. Барои омӯзиши хосиятҳои электрохимиявии хўлаҳои сегона чунин усули таҳқиқот истифода бурда шуд. Озмоиши электрохититявии намунаҳоро бо усули потенсиостатикӣ дар речайи потенсиодинамикӣ дар потенсиостати ПИ-50.1.1 бо суръати тобиши потенсиали 2 мВ/с дар муҳити электролити NaCl гузаронида шуд. Ба сифати электроди таҳқиқотӣ-муқоисавӣ хлорию нуқрагӣ ва ҳамчун электроди ёрирасон - платинагӣ хизмат расонид.

Намунаҳоро бо усули потенсиодинамикӣ дар самти мусбӣ аз потенсиал поляризатсия намуда, ҳангоми ворид карда то ногаҳон зиёдшавии ҷараён дар натиҷаи питтингҳосилкунӣ муқаррар карда мешавад. Сипас намунаҳоро дар самти мӯқобил поляризатсия намуда аз рӯи бурида гузаштани качхатҳо бузургии потенсиали репассивро муайян карда шуд. Сипас аз рӯи минтақаи катод то қимати потенсиали $-1,2\text{V}$ барои дур кардани пардаи оксидӣ бо сатҳи электрод дар натиҷаи ишқорноккунии сатҳи электрод ҳаракат карда шуд. Дар охир намунаҳоро аз сари нав поляризатсия намуда аз рӯи качхати анодӣ параметрҳои асосии электрохимиявӣ муайян карда шуд.

Ҳамин тавр аз качхатҳои ҳосилкардашудаи поляризационӣ, характеристикаҳои асосии электрохимиявии хўлаҳо: потенсиали питтингҳосилкунӣ (Еп.о.), потенсиал ва ҷараёни зангзанӣ (Екор. и ікор.) муайян карда шуд. Потенсиали репассивӣ (Ер.п.), ба таври графикӣ ба мисли қатшавии якум ба ҳаракати баргашти качхати анодӣ ё ин, ки ба мисли бурида гузаштани ҳати рост ва ҳаракати баргашт муайян карда шуд. Ҳисоби ҷараёни зангзанӣ ҳамчун характеристикаи асосии раванди зангзанӣ аз рӯи качхати катодӣ бо назардошли моилии таффеловӣ $v_k=0,12\text{V}$ ба роҳ монда шуд, азбаски дар муҳити нейтралии раванди питтингҳосилкуни зангзании алюминий ва хўлаҳои он аз рӯи реаксияи катодии ионизатякунии оксиген назорат карда мешавад. Суръати зангзанӣ дар навбати худ функсияи ҷараёни зангзанӣ мебошад, ки аз рӯи ифодаи зерин ҳисоб карда мешавад: $K = \text{ікор.} \cdot k$, дар ин ҷо $k = 0.335 \text{ г/A}\cdot\text{час}$ барои алюминий.

Натиҷаҳои таҳқиқот дар ҷадвали 10 ва 11 оварда шудааст. Натиҷаҳои таҳқиқот аз он дарак медеҳад, ки дар дақиқаҳои аввали ғутонидани хўла дар маҳлули электролити NaCl ҷойивазкунии ногаҳонии потенсиали озоди зангзанӣ (потенсиали статсионарӣ) ба минтақаи мусбат мавқеи худро иваз мекунад. Дар хўлаҳое, ки бо литий ҷавҳаронида шудаанд, устуворшавии потенсиали озоди

зангзанй дар фосилаи 30-40 дақиқа ба мушоҳида мерасад. Динамикаи тағирёбии потенсиали озоди зангзанй дар муҳитҳои гуногуни электролити NaCl монанд мебошад.

Чадвали 10 – Потенциалҳои (х.с.э.) озоди зангзанй ($-E_{\text{св.корр.}}$, В) ва питтингҳосилкуни ($-E_{\text{п.о.}}$, В) хӯлаҳои системаи АЖ5К10-Са (Sr, Ba), дар муҳити электролити NaCl

Муҳити NaCl, % - вазн	Микдори МИЗ дар хӯла, % - вазн	Хӯлаҳо бо Са		Хӯлаҳо бо Sr		Хӯлаҳо бо Ba	
		$-E_{\text{св.кор.}}$	$-E_{\text{п.о.}}$	$-E_{\text{св.кор.}}$	$-E_{\text{п.о.}}$	$-E_{\text{св.кор.}}$	$-E_{\text{п.о.}}$
0.03	-	0.750	0.645	0.750	0.645	0.750	0.645
	0.01	0.621	0.530	0.618	0.486	0.614	0.500
	0.1	0.595	0.500	0.594	0.468	0.588	0.476
	0.5	0.584	0.488	0.580	0.456	0.575	0.462
	1.0	0.576	0.476	0.570	0.444	0.564	0.450
0.3	-	0.950	0.660	0.950	0.660	0.950	0.660
	0.01	0.776	0.588	0.764	0.558	0.760	0.564
	0.1	0.760	0.558	0.752	0.532	0.746	0.538
	0.5	0.750	0.542	0.746	0.524	0.738	0.526
	1.0	0.742	0.530	0.738	0.512	0.732	0.514
3.0	-	1,000	0.700	1,000	0.700	1,000	0.700
	0.01	0.832	0.600	0.830	0.620	0.824	0.586
	0.1	0.808	0.578	0.804	0.592	0.800	0.560
	0.5	0.796	0.566	0.792	0.584	0.788	0.548
	1.0	0.788	0.552	0.784	0.572	0.780	0.534

Таҳқиқот нишон медиҳад, ки иловаи калсий, стронсий ва барий дар андозаи 0.01-1.0 %-вазн потенсиали озоди зангзаниро (потенсиали статсионариро) ба минтақаи мусбат мавқеяшро чӣ дар муҳити 3.0%-и NaCl, чӣ дар муҳитҳои 0.3% ва 0.03%-и NaCl иваз меқунад. Илова бар ин потенциалҳои питтингҳосилшавӣ ва репассивӣ низ қиматашро ба минтақаи мусбат иваз меқунад (чадвали 10).

Хӯлаҳое, ки 0.01-1.0% иловаҳои калсий, стронсий ва барий доранд нисбат ба хулаи аввалияи алюминии АЖ5К10 1.5-2.0 маротиба суръати зангзании онҳо камтар мебошад (чадвали 11). Иловаҳои калсий, стронсий ва барий ба хулаи АЖ5К10 имконияти кам кардани суръати коррозияи анодиро доранд ва ин аз он шаҳодат медиҳад, ки ҷойивазшавӣ дар минтақаи мусбат то андозаи шоҳаҳои анодии каҷхатаҳои потенсиодинамикии хӯлаҳои ҷавҳаронидашуда мебошад.

Илова бар ин бо андозаи зиёд намудани концентратсияи хлориди-ион дар электролити NaCl суръати зангзании хӯлаҳо бевоситаи аз микдори компонентҳои ҷавҳаронидашудаи – калсий, стронсий ва барий зиёд мешавад, ки боиси ҷойивазшавии минтақаи мусбии потенциалҳои зангзаний, питтингҳосилшавӣ ва репассивӣ мегардад. Вобастагии мазкур барои ҳамаи хӯлаҳо бевосита аз таркиб, соҳт ва хосиятҳои физикавию-химиявии

компонентҳои лигарӣ хос мебошад. Ҳангоми гузариш аз ҳӯлаҳои таркибашон калсий дошта ба ҳӯлаи таркибаш стронсий дошта афзоиши суръати зангзаний ба назар расида ҳангоми гузариш ба ҳӯлаи таркибаш барий дошта суръати зангзаний кам мешавад, ки бо таркиби худи металлҳо мувофиқ аст. Барои ҳӯлаи алюминий бо оҳан ва силитсӣ низ афзоиши суръати зангзаний бо зиёдшавии концентратсияи хлориди-ион дар электролит хос аст (ҷадвали 11).

Ҷадвали 11 – Вобастагии суръати зангзании ҳӯлаҳои системаи АЖ5К10-Са (Sr, Ba), дар муҳити электролити NaCl

Муҳити NaCl, % - вазн	Миқдори МИЗ дар ҳӯла, % - вазн	Суръати коррозия					
		Хӯлаҳо бо Ca		Хӯлаҳо бо Sr		Хӯлаҳо бо Ba	
		$i_{\text{кор.}} \cdot 10^2$	$\text{K} \cdot 10^3$	$i_{\text{кор.}} \cdot 10^2$	$\text{K} \cdot 10^3$	$i_{\text{кор.}} \cdot 10^2$	$\text{K} \cdot 10^3$
0.03	-	12.39	3.7	12.39	3.7	12.39	3.7
	0.01	11.39	3.4	11.72	3.5	12.06	3.6
	0.1	9.04	2.7	10.05	3.0	10.38	3.1
	0.5	8.04	2.4	9.38	2.8	9.04	2.7
	1.0	7.03	2.1	8.71	2.6	8.37	2.5
0.3	-	15.42	4.6	15.42	4.6	15.42	4.6
	0.01	12.73	3.8	14.74	4.4	14.07	4.2
	0.1	10.05	3.0	13.06	3.9	12.39	3.7
	0.5	9.04	2.7	12.39	3.7	11.30	3.4
	1.0	8.04	2.4	11.30	3.4	10.38	3.1
3.0	-	19.43	5.8	19.43	5.8	19.43	5.8
	0.01	17.42	5.2	18.76	5.6	18.42	5.5
	0.1	15.07	4.5	16.75	5.0	17.08	5.1
	0.5	14.07	4.2	16.08	4.8	16.08	4.8
	1.0	13.40	4.0	15.41	4.6	15.07	4.5

Умуман қайд намудан зарур аст, ки иловаҳои элементҳои тағирдиҳанда (калсий, стронсий ва барий) ба ҳӯлаи ибтидоии АЖ5К10 таъсири модификатсионӣ мерасонанд, яъне ба таври қатъӣ шакли кристаллҳои интерметаллоидҳои Fe_2SiAl_8 ва FeSiAl_5 -ро аз сӯзаншакл ба курашакл тағир дода, инчунин андозаи онҳоро кам меқунад. Натиҷа баландбардории ба зангзаний устувори ҳӯлаҳои зиёда аз 2 маротиба модификатсия кардашуда ва муқоисаи онҳо бо ҳӯлаи АЖ5К10 ба ҳисоб меравад. Бар замми ин ба таври бисёр нигоҳ доштани раванди анодии зангзаний дар натиҷаи беҳтаркунии таркиби пардаи оксидҳои пассив, кам намудани у бо ноқилияти электрикӣ ба ҳисоб меравад. Таъсири мусбии иловаҳои модификатсионии калсий, стронсий ва барий ба характеристикаи анодҳо ва суръати зангзании ҳӯлаи АЖ5К10, дар муҳити электролити NaCl муқаррар карда шудааст (ҷадвали 11).

Ҳамин тавр хуносабарорӣ намудан мумкин аст, ки қонунияти муқарраркардашуда ҳангоми коркарди таркиби ҳӯлаҳои нави мураккабтаркиб дар асоси алюминии ғайрикондексионии пастсифат барои эҳтиёчи технологӣ ва муҳофизат аз коррозия истифода бурда мешаванд.

ХУЛОСАХО

Натиҷаҳои асосии илмии таҳқиқот:

1. Дар речай “хунукшавӣ” вобастагиҳои ҳароратии гармиғунҷоиши хоси ҳӯлаи алюминии АЖ5К10, ки бо қалсий, стронсий ва барий ҷавҳаронида шудааст. Нишон дода шуд, ки баробари баланд шудани концентратсияи МИЗ ва ҳарорат гармиғунҷоиши ҳӯлаҳо зиёд мешавад. Зимни муқоисакунӣ ҳангоми гузариш аз ҳӯлаҳо бо қалсий ба ҳӯлаҳо бо стронсий бузургихои гармиғунҷоиш ва зариби гармидиҳӣ афзоиш ёфта, баъдан ба ҳӯлаҳо бо барий андаке кам мегардад [1-М, 2-М, 9-М, 11-М, 12-М, 13-М].

2. Натиҷаҳои тадқиқоти вобастагии ҳароратии тағйирёбии функсияҳои термодинамикии ҳӯлаи алюмини АЖ5К10 бо металлҳои гурӯҳи қалсидор нишон медиҳад, ки ҳангоми гузариш аз ҳӯлаҳо бо қалсий ба ҳӯлаҳо бо стронсий бузургихои энталпия ва энтропияи ҳӯлаҳо зиёд мешавад, ба ҳӯлаҳо бо барий кам мегардад. Бо баланд шудани ҳарорат бузургии энталпия ва энтропияи ҳӯлаҳо афзуда, қимати энергияи Гиббс бошад паст меравад [1-М, 2-М, 9-М, 11-М, 12-М, 13-М].

3. Бо методи термогравиметрӣ кинетикаи оксидшавии ҳӯлаи алюминии АЖ5К10 бо қалсий, стронсий ва барий ҷавҳаронидашуда, дар ҳолати саҳтӣ таҳқиқ карда шуд. Муқаррар қарда шуд, ки оксидшавии ҳӯлаҳо бо суръати ҳақиқии оксидшавӣ 10^{-4} $\text{кг}\cdot\text{м}^{-2}\cdot\text{с}^{-1}$ ба қонунияти гипербола итоат менамояд. Аниқ қарда шуд, ки суръати оксидшавии минималиро ҳӯлаи АЖ5К10 бо қалсий ва максимилиро ҳӯлаи бо литий доро мебошад [10-А].

4. Муайян қарда шуд, ки таркиби марҳилаи маҳсулоти оксидшавӣ бо фаъолияти метали ба ҳӯла дохилшаванд муборизанда муборизанда мешавад, ки роли қалон мебозад дар ташаккулёбии рӯи намунаҳои ҳӯлаҳо руйпӯши оксидшави. Марҳилаи бартаридошта дар маҳсулоти оксидкунии ҳӯлаҳо оксиди алюминӣ мебошад [10-М].

5. Бо усули потенсиостатикӣ дар речай потенсиодинамикӣ бо суръати тобиши потенсиал 2 мВ/с, рафтори анодии ҳӯлаи АЖ2.18 бо қалсий, стронсий ва барий таҳқиқ карда шудааст. Нишон дода шудааст, ки иловай элементҳои ҷавҳарӣ бо миқдори аз 0.01 то 1.0 %-и вазн, устувории ҳӯлаҳои АЖ5К10-ро дар муҳити нейтралии электролити NaCl ба коррозия метавонанд то 50-80% -и сатҳи коррозияро муҳофизат намоянд [3-М, 4-М, 5-М, 6-М, 14-М, 15-М, 16-М, 17-М, 18-М, 19-М, 20-М, 21-М].

6. Омӯзиши рафтори коррозионни электрохимиявӣ ҳӯлаи АЖ5К10 бо қалсий, стронсий ва барий дар муҳити электролити NaCl нишон медиҳад, ки бе иловай модификасияи элементҳо, электролити суръати зангзании ҳӯла паст мешавад. Таҳқиқоти элеметрохимиявии истифодаи хлорид-иона дар ҳӯлаи АЖ5К10 бо қалсий, стронсий ва барий нишон медиҳад, ки пастшави консеррасия аз 10 ва 100 маротиба ба камшавии суръати зангзании ҳӯлаҳо қарib ду маротиба мусоидат мекунад ва дигаргунии потенсиалҳои электродӣ ҳусусан ба тарфи мусбӣ майл мекунад [3-М, 4-М, 5-М, 6-М, 14-М, 15-М, 16-М, 17-М, 18-М, 19-М, 20-М, 21-М].

7. Дар асоси таҳқиқотҳои гузаронидашуда таркиби ҳӯлаи нав, ки бо ду нахустпантси Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳифз қарда шудаанд. Ҳӯла ҳамчун ба

сифати анодӣ барои муҳофизат аз зангзании конструксияҳои пӯлодӣ ва саноатӣ пешниҳод менамояд [7-М, 8-М].

Тавсияҳо барои татбиқи амалии натиҷаҳои илмӣ:

1. Параметрҳои физикий-химиявии хӯлаи АЖ5К10 бо қалсий, стронсий ва барий барои илова кардан ба ҷадвалҳои маълумотномаҳои мувофиқ тавсия дода мешавад.

2. Хӯлаҳои коркардшуда ва усулҳои ҳосил кардани онҳо ба муассисаҳои саноати тобеи Вазорати саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон барои истифода пешниҳод карда мешавад.

3. Хӯлаҳои навро барои таҷриба, дар озмоишгоҳи Муассисаи илмии давлатии Маркази тадқиқотии технологияи инноватсионӣ дар назди Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон ҳосил карда, ба муассисаҳои ҳавасманд пешниҳод кардан мумкин аст.

НАТИҶАҲОИ АСОСИИ РИСОЛА ДАР МАҚОЛАҲОИ ЗЕРИН ДАРҔ ЁФТААНД

Мақолаҳо дар маҷаллаҳои илмии тавсия намудаи КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон нашируда:

[1-М]. Ганиев, И.Н. Влияния кальция на температурную зависимость удельной теплоемкости и изменений термодинамических функций алюминиевого сплава АЖ5К10 / И.Н. Ганиев, **У.Ш. Якубов**, М.М. Сангов, А.Г. Сафаров // Вестник Казанского технологического университета. -2018. -Т. 21. - № 8. -С. 11-15.

[2-М]. **Якубов, У.Ш.** Влияние стронция на температурную зависимость удельной теплоемкости и изменений термодинамических функций сплава АЖ5К10 / У.Ш. Якубов, И.Н. Ганиев, М.М. Махмадизода, А.Г. Сафаров, Н.И. Ганиева // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна. Серия естественных наук. -2018. -№ 3. -С. 61-67.

[3-М]. **Якубов, У.Ш.** Влияние добавок кальция на коррозионно-электрохимическое поведение сплава АЖ5К10, в среде электролита NaCl / Якубов У.Ш., Ганиев И.Н., Сангов М.М., Амини Р.Н. // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия «Металлургия». -2018. -Т. 18. -№ 3. -С. 5-15.

[4-М]. **Якубов, У.Ш.** Электрохимическая коррозия сплава АЖ5К10, модифицированного барием, в среде электролита NaCl / У.Ш. Якубов, И.Н. Ганиев, М.М. Сангов // Известия Санкт-Петербургского государственного технического института (технологического университета). -2018. -№ 43 (69). -С. 23-27.

[5-М]. **Якубов, У.Ш.** О коррозионном потенциале сплава АЖ5К10, модифицированного щелочноземельными металлами, в среде электролита NaCl / Якубов У.Ш., Ганиев И.Н., Сангов М.М., Ганиева Н.И. // Вестник

Магнитогорского государственного технического университета им. Г.И. Носова. -2018. -Т. 16. -№ 3. -С. 109-119.

[6-М]. Ганиев, И.Н. Анодное поведение сплава АЖ5К10, модифицированного стронцием, в среде электролита NaCl / И.Н. Ганиев, У.Ш. Якубов, М.М. Сангов, А.Х. Хакимов // Вестник Сибирского государственного индустриального университета. -2017. -№ 4 (22). -С. 57-62.

Ихтироот аз рӯи мавзӯи рисола:

[7-М]. Малый патент Республики Таджикистан № ТJ 860, С 22 С 21/00. Протекторный сплав на основе алюминия / И.Н. Ганиев, У.Ш. Якубов, М.М. Сангов, Л.А. Бокиев, М.Ш. Джураева // №1701120; заявл.01.06.2017, опубл. 01.12.2017.

[8-М]. Малый патент Республики Таджикистан № ТJ 1004, МПК С 22 С 21/00. Протекторный сплав на основе алюминия / И.Н. Ганиев, Л.А. Бокиев, А.Х. Хакимов, А.Г. Сафаров, Н.И. Ганиев, У.Ш. Якубов, Дж.Х. Джайлоев // №1901275; заявл.25.01.2019, опубл. 14.06.2019.

Мақолаҳои дар маводҳои конфронтҳои байнамиллаӣ ва ҷумҳурияӣ нашишуда:

[9-М]. Якубов, У.Ш. Влияние стронция на изменение термодинамических функций алюминиевого сплава АЖ5К10 / У.Ш. Якубов // Мат. XIV Межд. науч. конф. студентов и молодых ученых «GYLYM JÁNE BILIM - 2019». ЕНУ им. Л.Н. Гумилёва, г.Астана. -2019. -С. 1051-1055.

[10-М]. Якубов, У.Ш. Кинетика окисления алюминиевого сплава АЖ5К10 с кальцием / У.Ш. Якубов, И.Н. Ганиев, А.Х. Хакимов, Н.И. Ганиева, Дж.Х. Джайлоев // Мат. XXI Межд. научно-прак. конф. «Металлургия: технологии, инновации, качество». СибГИУ, г.Новокузнецк. -2019. -С. 260-265.

[11-М]. Якубов, У.Ш. Температурная зависимость теплоемкости алюминиевого сплава АЖ5К10 с кальцием / У.Ш. Якубов, И.Н. Ганиев, М.М. Махмадизода, Н.И. Ганиева // Мат. IV Межд. науч. конф. «Вопросы физической и координационной химии», посвяще. памяти д.х.н., профессор Якубова Х.М. и Юсуфова З.Н. ТНУ, г.Душанбе. -2019. -С. 111-115.

[12-М]. Якубов, У.Ш. Влияния кальция на температурную зависимость изменений термодинамических функций сплава АЖ5К10 / У.Ш. Якубов, И.Н. Ганиев, М.М. Махмадизода, Н.И. Ганиева // Мат. Межд. научно-прак. конф. студенты, магистрантов, соискателей и учёных «Мухандис-2019». ТТУ им. М.С. Осими, г.Душанбе. -2019. -С. 48-52.

[13-М]. Якубов, У.Ш. Удельная теплоёмкость и коэффициент теплоотдачи алюминиевого сплава АЖ5К10 со стронцием / У.Ш. Якубов, И.Н. Ганиев, М.М. Махмадизода, Н.И. Ганиева, Л.А. Бокиев // Мат. Респ. научно-прак. конф. «Актуальные вопросы дифференциальных уравнений, математического анализа, алгебры и теории чисел и их приложения». РТСУ, г.Душанбе. -2019. -С. 365-369.

[14-М]. Якубов, У.Ш. Коррозия алюминиевого сплава АЖ5К10 с щелочноземельными металлами / Якубов У.Ш., Ганиев И.Н., Хакимов А.Х.,

Ганиев Н.И. // Мат. Респ. научно-прак. конф. (с международном участием) «Применение инновационных технологий в преподавании естественных дисциплин в СОШ и ВУЗах» и «Инновация в преподавании естественных наук», посвящ. 150-летию периодической таблицы химических элементов Д.И. Менделеева. ТНУ, г.Душанбе. -2019. -С. 207-211.

[15-М]. **Якубов, У.Ш.** Потенциодинамическое исследование сплава АЖ5К10, модифицированного барием, в среде электролита NaCl / У.Ш. Якубов, И.Н. Ганиев, М.М. Сангов, Н.И. Ганиева // Мат. Респ. научно-прак. конф. «Наука и техника для устойчивого развития», ТУТ, г.Душанбе, -2018. -С. 215-217.

[16-М]. **Якубов, У.Ш.** Влияние добавок кальция на коррозионный потенциал и потенциал питингообразования сплава АЖ5К10 / У.Ш. Якубов, И.Н. Ганиев, Л.А. Бокиев, Н.Р. Эсанов // Мат. VII Межд. научно-прак. конф. «Лучшая научная статья 2017», г.Пенза. -2017. -С. 19-25.

[17-М]. **Якубов, У.Ш.** Влияние бария и хлорид-иона на потенциал свободной коррозии сплава АЖ5К10 / У.Ш. Якубов, И.Н. Ганиев, Л.А. Бокиев, М.Ш. Джураева // Мат. XXI Межд. научно-прак. конф. «Исследование различных направлений современной науки». г.Москва. -2017. -С. 124-126.

[18-М]. **Якубов У.Ш.** Анодное поведение сплава АЖ5К10, модифицированного кальцием / У.Ш. Якубов, И.Н. Ганиев, М.М. Сангов, Л.А. Бокиев // Мат. Республиканской научно-практической конференции «Стратегия и аспекты развития горной промышленности Республики Таджикистан». Филиал НИТУ «МИСиС» в г.Душанбе. -2017. -С. 179-181.

[19-М]. **Якубов, У.Ш.** Потенциодинамическое исследование сплава АЖ5К10, модифицированного стронцием, в среде электролита NaCl / У.Ш. Якубов, И.Н. Ганиев, М.М. Сангов, А.Х. Хакимов // Мат. научно-прак. семинара «Наука-производству» посвящ. 100 летию НИТУ «МИСиС». г.Турсунзаде. -2017. -С.36-38.

[20-М]. **Якубов, У.Ш.** Потенциал свободной коррозии сплава АЖ5К10 с кальцием, в среде электролита NaCl / У.Ш. Якубов, И.Н. Ганиев, Л.А. Бокиев, Н.Р. Эсанов, М.Ш. Джураева // Мат. Межд. конф. «Перспективы развития физической науки», посвящ. памяти (80-летию) профессора Хакимова Ф.Х. ТНУ, г.Душанбе. -2017. -С. 177-180.

[21-М]. Ганиев, И.Н. Влияние железа на потенциал коррозии алюминия в среде электролита NaCl / И.Н. Ганиев, Дж.Х. Джайлоев, Л.А. Бокиев, **У.Ш. Якубов** // Мат. XIII Межд. научно-прак конф. «Нумановские чтения», посвящ.70-летию основании Института химии им. В.И. Никитина АН РТ и достижения химической науки за 25 лет Государственной независимости Республики Таджикистан, г.Душанбе. -2016. -С. 121-124.

АННОТАСИЯ

диссертатсияи Якубов Умарали Шералиевич дар мавзӯи «Хосияти физикавио-химиявии хӯлаи алюминий АЖ5К10 бо калсий, стронсий ва барий» барои дарёфти дараҷаи илмии доктор PhD аз рӯи ихтисоси 6D071000 – Маводшиносӣ ва технологияҳои маводҳои нав

Калимаҳои калидӣ: хӯлаи АЖ5К10, калсий, стронсий, барий, гармиғунҷоиш, функцияҳои термодинамикӣ, энталпия, энтропия, энергияи Гиббс, усули термогравиметрӣ, кинетикаи оксидшавӣ, суръати миёнаи оксидшавӣ, энергияи активатсия, методи потенсиостатикӣ, потенсиали озоди коррозия, питтингҳосилкунӣ ва репассиватсия, суръати коррозия.

Усулҳои таҳқиқот ва дастгоҳҳои истифодашуда: усули муайян кардани гармиғунҷоиши хӯла дар речай хунукшавӣ бо истифода аз дастгоҳи қайди автоматикии ҳарорати намуна аз вақти хунукшавӣ; усули термогравиметрикии омӯзиши кинетикаи оксидшавии металҳо ва хӯлаҳо дар ҳолати саҳтӣ; усули потенсиостатикии тадқиқоти хосиятҳои анодии хӯлаҳо (дастгоҳи ПИ- 50-1.1); коркарди математикии натиҷаҳои тадқиқот бо истифода аз пакети стандартии замима ва барномаи MS Excel ва Sigma Plot.

Мақсади асосии таҳқиқот муқаррар намудани вобастагии гармиғунҷоиш ва тағиyrёбии функцияҳои термодинамикӣ (энталпия, энтропия, энергияи Гиббс) аз ҳарорат; кинетикаи оксидшавии баландҳарорат ва рафтори электрохимиявии хӯлаи АЖ5К10 бо калсий, стронсий ва барий модификатсиронӣ шудааст, ки барои ҳифзи маснуот истифода мешаванд.

Навғонихои илмии таҳқиқот. Муносиб кардани асосҳои қонунияти таъғирёбии гармиғунҷоиш ва функцияҳои термодинамикии (энталпия, энтропия, энергияи Гиббс) хӯлаи АЖ5К10 бо калсий, стронсий ва барий ҷавҳаронидашуда, вобаста аз ҳарорат ва миқдори элементҳои ҷавҳарӣ. Маълум гардид, ки бо зиёдшавии ҳарорат гармиғунҷоиш, энталпия ва энтропияи хӯлаҳои АЖ5К10 бо калсий, стронсий ва барий меафзояд ва бузургии энергияи Гиббс паст мешавад.

Таҳқиқот нишон дод, ки бо зиёдшавии ҳарорат суръати оксидшавии хӯлаҳои АЖ5К10 бо калсий, стронсий ва барий ҷавҳаронидашуда, дар ҳолати саҳтӣ меафзоянд. Доимии суръати оксидшавӣ тартиби $10^{-4} \cdot \text{кг}/\text{м}^2 \cdot \text{с}^{-1}$ доро мебошад. Муқаррар карда шудааст, ки оксидшавии хӯлаҳои АЖ5К10 бо калсий, стронсий ва барий ҷавҳаронидашуда ба қонуни гипербола итоат менамояд;

Бо усули потенсиостатикӣ дар речай потенсиодинамикӣ ҳангоми суръати тобиши патенсиал (2 мВ/с) муқаррар карда шудааст, ки иловажои унсурҳои ҷавҳаронӣ то 1.0% - и вазн ба коррозия устувории хӯлаи АЖ5К10 – ро аз 50% то 80% зиёд мекунанд.

Тавсияҳо барои татбиқи амалии натиҷаҳои илмӣ:

- Параметрои физикӣ-химиявии хӯлаи АЖ5К10 бо калсий, стронсий ва барий барои илова кардан ба ҷадвалҳои маълумотномаҳои мувофиқ тавсия дода мешавад.

- Хӯлаҳои коркардшуда ва усулҳои ҳосил кардани онҳо ба муассисаҳои саноати тобеи Вазорати саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон барои истифода пешниҳод карда мешавад.

- Хӯлаҳои навро барои таҷриба, дар озмоишгоҳи Муассисаи илмии давлатии Маркази тадқиқотии технологияи инноватсионӣ дар назди Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон ҳосил карда, ба муассисаҳои ҳавасманд пешниҳод кардан мумкин аст.

Соҳаи истифодабарӣ: таркиби хӯлаҳои кашфкардашуда бо патентҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳифз шуда, барои истифода ҳамчун протектор ҳангоми ҳифзи маводҳои канструксионии плодӣ, пешниҳод мешаванд.

АННОТАЦИЯ

на диссертацию Якубову Умарали Шералиевича «Физико-химические свойства алюминиевого сплава АЖ5К10 с кальцием, стронцием и барием», представленной на соискание ученой степени доктора PhD по специальности 6D071000 – Материаловедение и технология новых материалов

Ключевые слова: сплав АЖ5К10, кальций, стронций, барий, теплоемкость, термодинамические функции, энталпия, энтропия, энергия Гиббса, термогравиметрический метод, кинетика окисления, средняя скорость окисления, энергия активации, потенциостатический метод, потенциалы свободной коррозии, питтингообразования и репассивации, скорость коррозии.

Методы исследования и использованная аппаратура: метод исследования теплоёмкости сплавов в режиме «охлаждения» с использованием автоматической регистрации температуры образца от времени охлаждения; термогравиметрический метод исследования кинетики окисления металлов и сплавов в твердом состоянии; электрохимический метод исследования анодных свойств сплавов в потенциостатическом режиме (прибор ПИ 50-1.1); математическая обработка результатов проводилась с использованием стандартного пакета приложения и программы Microsoft Excel и Sigma Plot.

Цель настоящей работы заключается в исследовании температурной зависимости теплоёмкости и изменений термодинамических функций (энталпии, энтропии, энергии Гиббса), кинетике высокотемпературного окисления и коррозионно-электрохимического поведения сплава АЖ5К10, модифицированного кальцием, стронцием и барием, предназначенного в качестве конструкционного материала для нужд отдельных отраслей промышленности.

Научная новизна исследований. Установлены закономерности изменения теплоемкости и термодинамических функций (энталпии, энтропии и энергии Гиббса) сплава АЖ5К10 с кальцием, стронцием и барием в зависимости от температуры и количества модифицирующего компонента. Показано, что с ростом температуры теплоемкость, энталпия и энтропия сплава АЖ5К10 с кальцием, стронцием и барием, увеличиваются, а значение энергия Гиббса уменьшается. Показано, что с ростом температуры скорость окисления сплава АЖ5К10 с кальцием, стронцием и барием, в твердом состоянии увеличивается. Константа скорости окисления имеет порядок 10^{-4} , $\text{кг}\cdot\text{м}^{-2}\cdot\text{с}^{-1}$. Установлено, что окисление сплава АЖ5К10 с кальцием, стронцием и барием описывается гиперболическим уравнением. Потенциостатическим методом в потенциодинамическом режиме при скорости развертки потенциала 2 мВ/с установлено, что добавки модифицирующих компонентов до 1,0 мас.% увеличивают коррозионную стойкость исходного сплава АЖ5К10 на 50-80%.

Рекомендации по практическому использованию результатов:

1. Установленные физико-химические параметры сплава АЖ5К10, модифицированного кальцием, стронцием и барием рекомендуются для пополнения страниц соответствующих справочников.

2. Разработанные сплавы и способы их получения рекомендуется для использования предприятиям промышленности подведомственные Министерству промышленности и новых технологий Республики Таджикистан.

3. Опытные партии новых сплавов могут производиться на базе Государственного научного учреждения Центр исследования инновационных технологий при Национальной академии наук Таджикистана с целью поставки заинтересованным предприятиям и ведомствам.

Область применения: составы разработаны сплавов защищены малыми патентами Республики Таджикистана и рекомендуется в качестве анодного материала при протекторный защите от коррозии стальных конструкций и сооружений.

ANNOTATION

for the dissertation of Yakubov Umarali Sheralievich "Physical and chemical properties of the aluminum alloy Al5Fe10Si with calcium, strontium and barium", submitted for the degree of doctor PhD in the specialty 6D071000 - Materials science and technology of new materials

Keywords: alloy Al5Fe10Si, calcium, strontium, barium, heat capacity, thermodynamic functions, enthalpy, entropy, Gibbs energy, thermogravimetric method, oxidation kinetics, average oxidation rate, activation energy, potentiostatic method, potentials of free corrosion, pitting formation and repassivation, corrosion rate.

Research methods and equipment used: method for studying the heat capacity of alloys in the "cooling" mode using automatic registration of the sample temperature from the cooling time; thermogravimetric method for studying the kinetics of oxidation of metals and alloys in the solid state; electrochemical method for studying the anodic properties of alloys in a potentiostatic mode (device PI 50-1.1); mathematical processing of the results was carried out using a standard application package and Microsoft Excel and Sigma Plot programs.

The purpose of this work is to study the temperature dependence of the heat capacity and changes in thermodynamic functions (enthalpy, entropy, Gibbs energy), kinetics of high-temperature oxidation and corrosion-electrochemical behavior of the AZh5K10 alloy modified with calcium, strontium and barium, intended as a structural material for the needs of certain industries.

Scientific novelty of research. The regularities of changes in the heat capacity and thermodynamic functions (enthalpy, entropy and Gibbs energy) of the Al5Fe10Si alloy with calcium, strontium and barium, depending on the temperature and amount of the modifying component, have been established. It is shown that with increasing temperature, the heat capacity, enthalpy, and entropy of the Al5Fe10Si alloy with calcium, strontium and barium increase, while the Gibbs energy decreases. It is shown that with increasing temperature, the oxidation rate of the Al5Fe10Si alloy with calcium, strontium and barium in the solid state increases. The oxidation rate constant is of the order of 10^{-4} , $\text{kg}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{s}^{-1}$. It was found that the oxidation of the Al5Fe10Si alloy with calcium, strontium and barium is described by a hyperbolic equation. The potentiostatic method in the potentiodynamic mode at a potential sweep rate of 2 mV / s has established that the addition of modifying components up to 1.0 wt% increases the corrosion resistance of the initial Al5Fe10Si alloy by 50-80%.

Recommendations for the practical use of the results:

1. The established physicochemical parameters of the AZh5K10 alloy modified with calcium, strontium and barium are recommended for replenishing the pages of the corresponding reference books.
2. The developed alloys and methods for their production are recommended for use by industrial enterprises subordinate to the Ministry of Industry and New Technologies of the Republic of Tajikistan.
3. Experimental batches of new alloys can be produced on the basis of the State Scientific Institution Center for Research of Innovative Technologies under the National Academy of Sciences of Tajikistan with the aim of supplying interested enterprises and departments.

Application area: compositions of the developed alloys are protected by small patents of the Republic of Tajikistan and are recommended as an anode material for protective corrosion protection of steel structures and structures.

Разрешено в печать 19.08.2020 г., подписано в печать 01.10.2020 г.

Формат 60x84 1/16. Бумага офсетная.

Гарнитура литературная. Печать офсетная.

Усл. печ. л. 1,5. Тираж 100 экз

Отпечатано в типографии «Донишварон».

734063, г.Душанбе, ул.Амоналная, 3/1

тел.: 915-14-45-45. E-mail: donishvaron@mail.ru